

2.705.050X

FONDO POLIURETANICO SELEMIX

2.705.0500 GRIGIO 2.705.0501 BIANCO
2.705.0502 NERO 2.705.0503/4 ROSSO

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

2.705.050X Fondo PUR è un fondo poliuretano bicomponente alto spessore che può essere utilizzato nel sistema bagnato su bagnato. E' studiato per fornire adesione e protezione su diversi supporti quali alluminio, lamiera nuda, lamiera zincata e leghe leggere. Se utilizzato con il catalizzatore 9-060, è un prodotto a basso VOC.

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI



Supporto

Ghisa
Lamiera nuda
Acciaio fosfatato
Acciaio zincato
Leghe leggere
Alluminio
Vetroresina

Carteggiatura


P80-120 (a secco)
P80-120(a secco) o sabbiatura
Scotch brite
Scotch brite
P280-320 (a secco)
P280-320 (a secco)
P240 (a secco)

Sgrassatura

Tutti i supporti dovrebbero essere sgrassati a fondo utilizzando l'apposito sgrassante



APPLICAZIONE



Rapporto d'impiego (in peso)

AIRLESS/ AIR-MIX

CONVENZIONALE

2.705.050X 1000
9-060* 130
1-430 100-150

2.705.050X 1000
9-060* 130
1-430 130-150

2.705.050X 1000
9-070 140
1-430 100-130

2.705.050X 1000
9-070 140
1-430 110-130

Rapporto d'impiego (in volume)

2.705.050X 5
9-060* / 9-070 1
1-430 10-15%


2.705.050X 5
9-060* / 9-070 1
1-430 13-15%

* 9-065 può essere utilizzato per ampie superfici ed a temperature elevate


APPLICAZIONE



<i>Vite utile 20°C</i>	3 ore	3 ore
<i>Viscosità</i>	35-45 sec Din 4 20°C	35-45 sec Din 4 20°C
<i>Ugello</i>	13-15	1,6-1,8 mm
<i>Pressione</i>	120-140 bar	3-4 bar
<i>Numero di mani</i>	1-2	1-2
<i>Appassimento tra le mani</i>	5-10 minuti 20°C	5-10 minuti 20° C



Tempi di essiccazione a 20°C :



<i>Fuori polvere :</i>	20-30 minuti
<i>maneggiabilità :</i>	2-3 ore
<i>Spessore totale a secco :</i>	150-200 microns

Carteggiatura (se necessaria) dopo 30-45 minuti 60°C
o 4-6 ore 20°C



Riverniciatura/tempo di riverniciatura con tutti gli smalti 2K SELEMIX SYSTEM 2 ore min. e 24 ore max 20°C senza carteggiatura

DATI TECNICI

Resa teorica 4.5-5.5 m² /l pronta all'uso con uno spessore di 50µm a secco

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

I prodotti si intendono per esclusivo uso professionale e non devono essere utilizzati per usi diversi da quelli specificati. Le informazioni riportate nella presente scheda tecnica sono basate sulle attuali conoscenze tecnico-scientifiche e sarà responsabilità dell'utilizzatore compiere tutto quanto necessario ad assicurare l'idoneità del prodotto all'uso per cui si intende utilizzarlo.

Fare riferimento alle Schede di Sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza.

SELEMIX SYSTEM è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l.

Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53