

### DESCRIZIONE PRODOTTO

7-030 Smalto lucido a pennello è uno smalto sintetico a rapida essiccazione applicabile a pennello che offre elevata brillantezza ed un buon aspetto finale. Particolarmente indicato per la verniciatura di serramenti in legno, manufatti in ferro, serrande di box in ferro e altri simili manufatti.

### SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI




Carteggiatura

Legno (preventivamente isolato)  
7-810, 7-820, 7-080 antiruggini

P400 (a secco)  
vedi le relative schede tecniche

### APPLICAZIONE



Rapporto d'impiego (in peso) :

Smalto	1000
1-610	50-100

Rapporto d'impiego (in volume) :

Smalto	17
1-610	0 - 1

Vita utile:

Numero di mani:

Illimitata

Tempi di essiccazione a 20°C :

1-2

Fuori polvere:

40-50 minuti

Secco al tatto :

6-8 ore

Completamente essiccato :

20-24 ore

Spessore consigliato :

30-50 microns

Tempi di riverniciatura con Smalti sintetici Selemix System

minimo 24 ore a 20° C - massimo  
1 mese senza carteggiatura.

## **DATI TECNICI**

*Resa teorica:*

8.8 -10.0 m<sup>2</sup>/l di miscela pronta all'uso  
con uno spessore di 50µ

## **SALUTE E SICUREZZA**

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza).

Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.

SELEMIX SYSTEM è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l. Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53