

DESCRIZIONE PRODOTTO

7-080 Antiruggine a pennello ha proprietà anticorrosive ed offre una buona adesione sui supporti ferrosi e basso assorbimento dello smalto applicato. Si utilizza per proteggere manufatti in ferro come cancellate e ringhiere...

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI



Acciaio nudo


Carteggiatura

Vecchie finiture

P80-120 (a secco)
P400 (a umido) o P280 (a secco)

Sgrassare accuratamente prima di verniciare

APPLICAZIONE




Rapporto d'impiego (in peso) :

7-080 tinteggiato	1000
1-610	50-100

Rapporto d'impiego (in volume) :

7-080 tinteggiato	14
1-610	1 - 2

Vita utile: Illimitata



Numero di mani: 1-2




Tempi di essiccazione a 20°C :

Fuori polvere: 40-50 minuti



Secco al tatto : 6-8 ore



Completamente essiccato : 20-24 ore

Spessore consigliato : 30-50 microns

Tempi di riverniciatura con Smalti sintetici Selemix System minimo 24 ore a 20° C - massimo 1 mese senza carteggiatura.

DATI TECNICI

Resa teorica:

8.4 - 9.2 m²/l di miscela pronta all'uso
con uno spessore di 50µ

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza).

Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.

SELEMIX SYSTEM è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l. Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53