

DESCRIZIONE PRODOTTO

7-410 Smalto epossidico bicomponente dotato di elevata durezza, ottimo aspetto e distensione. E' particolarmente indicato per la verniciatura di manufatti ed impianti sottoposti alle aggressioni di agenti chimici e ad ambienti particolarmente corrosivi, come impianti chimici, cartiere e bagni galvanici. E' sconsigliato l'uso su superfici esposte all'esterno in quanto gli smalti epossidici tendono ad opacizzare ed ingiallire se esposti ai raggi solari.

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI




Lamiera nuda
7-413, 7-414 fondi epossidici
ed epossivinilici
Acciaio sabbiato

Carteggiatura
P80-120 -240 (a secco)
vedi le relative schede tecniche

Sgrassare accuratamente prima di verniciare.

APPLICAZIONE



*Rapporto d'impiego
(in peso)*


	AIRLESS		CONVENZIONALE	
Smalto	1000		Smalto	1000
9-010 *	500		9-010 *	500
1-410	400-500		1-410	400-500

*Rapporto d'impiego
(in volume)*

Smalto	3		Smalto	3
9-010 *	2		9-010 *	2
1-410	2 - 2,5		1-410	2 - 2,5

Può anche essere usato
*9-011 rapido

Può anche essere usato
*9-011 rapido



Vita utile 20°C

6- 8 ore

6-8 ore

Viscosità:

18-22 sec. Din 4 20°C

18-22 sec. Din 4 20°C



Ugello:


9 - 11

1.4-1.7 mm

Pressione:

120-140 bar

3-4 bar



Numero di mani:

2


2

*Appassimento tra le
mani:*

10-15 minuti 20°C

10-15 minuti 20° C

APPLICAZIONE



Tempi di essiccazione a 20°C :

30-40 minuti

Fuori polvere :

6-8 ore

Secco al tatto :

12-18 ore



Totalmente essiccato :

1 ora

Spessore consigliato :

50 microns

Riverniciatura:

3 ore minimo e 24 ore massimo a 20°C
senza carteggiatura

DATI TECNICI

Resa teorica:

6.8 – 7.6 m² /l di miscela pronta all'uso
con uno spessore di 50µm

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.

SELEMIX SYSTEM è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l.

Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53