

## SMALTO POLIURETANICO 2K PER LAMIERA ZINCATA

### DESCRIZIONE PRODOTTO

7-514 Smalto poliuretano semilucido, dotato di ottima adesione, da utilizzarsi su tutti quei manufatti industriali in lamiera zincata dove non è possibile utilizzare un ciclo di verniciatura con fondo epossidico.

### SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI




Lamiera e lamiera zincata  
Vecchie verniciature termoindurenti  
7-413 fondo epossidico

Carteggiatura  
P400 (bagnato) o P280 (a secco)  
vedi le relative schede tecniche

*Sgrassare accuratamente prima di verniciare.*

### APPLICAZIONE




*Rapporto d'impiego  
(in peso)*

	AIRLESS		CONVENZIONALE	
Smalto	1000		Smalto	1000
9-000	150		9-000	150
1-430	100-150		1-430	100-150

*Rapporto d'impiego  
(in volume)*

Smalto	6		Smalto	6
9-000	1		9-000	1
1-430	0,7 - 1		1-430	0,7 - 1



*Vita utile 20°C*

90 minuti

90 minuti

*Viscosità:*

22-24 sec. Din 4 20°C

22-24 sec. Din 4 20°C



*Ugello:*


9 - 11

1.4-1.7 mm

*Pressione:*

120-140 bar

3-4 bar



*Numero di mani:*

2


2-3

*Appassimento tra le  
mani:*

10-15 minuti 20°C

10-15 minuti 20° C

## APPLICAZIONE



*Tempi di essiccazione a 20°C :*

*Fuori polvere :* 20 minuti

*Secco al tatto :* 7-8 ore

*Totalmente essiccato :* 24-36 ore



*Totalmente essiccato a 60° C* 60 minuti

*Spessore consigliato :* 45-55 microns

*Riverniciatura:* Sempre possibile previa carteggiatura

## DATI TECNICI

*Resa teorica:* 7,2 m<sup>2</sup> /l di miscela pronta all'uso con uno spessore di 50µm

## SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza all'interno del sito [www.selemix.com](http://www.selemix.com) per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.

**SELEMIX SYSTEM** è un marchio del Gruppo PPG.

**PPG Italia Sales & Service S.r.l.**

**Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53**