

SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE EXTRA

DESCRIZIONE PRODOTTO

7-648 Smalto di natura sintetica, dotato di elevata rapidità di essiccazione, buona aderenza su lamiera grezza e ottima brillantezza. E' indicato per la verniciatura di macchinari agricoli, gru, carpenteria in genere, manufatti industriali, elevatori, macchine movimento terra, ecc.


SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI



Lamiera nuda
7-810, 7-820, 7-080 antiruggine,
antiruggine a pennello, antiruggine extra

Carteggiatura
P80-120 -240 (a secco)
vedi le relative schede tecniche

APPLICAZIONE



*Rapporto d'impiego
(in peso)*

	AIRLESS		CONVENZIONALE	
Smalto	1000		Smalto	1000
1-420 *	450-550		1-420 *	450-550
*possono essere usati 1-215 o 1-205. Non usare 1-610		*possono essere usati 1-215 o 1-205. Non usare 1-610		

*Rapporto d'impiego
(in volume)*

Smalto	4		Smalto	4
1-420 *	2 - 2,5		1-420 *	2 - 2,5
*possono essere usati 1-215 o 1-205. Non usare 1-610		*possono essere usati 1-215 o 1-205. Non usare 1-610		

Vita utile 20°C

illimitata

illimitata



Viscosità:

18-22 sec
Din 4 a 20°C


18-22 sec
Din 4 a 20°C



Ugello:

9 - 11

1.4-1.7 mm



Pressione:

120-140 bar

3-4 bar

Numero di mani:

2


2

*Appassimento tra le
mani:*

5-10 minuti 20°C

5-10 minuti 20°C

APPLICAZIONE



Tempi di essiccazione a 20°C :

Fuori polvere : 10-15 minuti

Secco al tatto : 2-3 ore

Totalmente essiccato : 16-24 giorni



Spessore consigliato : 40-50 microns

Riverniciatura: 24 ore a 20°C minimo e 4-5 giorni massimo senza carteggiatura

DATI TECNICI

Resa teorica: 4.5 - 5.5 m²/l di miscela pronta all'uso con uno spessore di 50µm

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza all'interno del sito www.selemix.com per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.

SELEMIX SYSTEM è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l.

Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53