


ECOPHOS 2:1

1.815.6020

PRIMER 2:1 SENZA CROMATI - GRIGIO

Ecophos è un primer ancorante bicomponente. senza cromati.
Altamente protettivo contro la corrosione, **Ecophos Primer** garantisce un'ottima adesione alla lamiera nuda.




SUPPORTI

Lamiera grezza e zincata per auto, sgrassata e carteggiata
Verniciature originali opportunamente carteggiate (P360-400 o Scotch Brite Fine)
Stucchi poliesteri Softplus e Global Zinc, carteggiati con P360-400
Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate (escluse termoplastiche)

PREPARAZIONE

Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P320-360. Lavare con diluente antisiliconico 3500.




	VOL.	PESO
ECOPHOS	1000	1000
CATALIZZATORE	500	400
DILUENTE	300-400	200-300
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	14-17"	
POT LIFE	96 h	



Importante: Si sconsiglia l'uso di Ecophos sopra verniciature termoplastiche o sensibili ai solventi.

CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORE 6021 Ecophos Hard
DILUENTI 4305 Rapido
 1205 Nitro senza aromatici
 3205 Nitro Bilux



APPLICAZIONE

Attrezzatura	<i>Tradizionale</i>	<i>Ad alta efficienza di trasferimento</i>
Ugello pistola a caduta	mm 1.6-1.8	1.6-1.8
Pressione alla pistola bar	2-3	0.3-0.7
Numero mani		1-2
Spessore consigliato	10-20 micron	
Spessore massimo	30 micron	



ESSICCAZIONE

AD ARIA	
Intervallo tra le mani	5 minuti
Carteggiabile a secco	dopo 30 minuti
Carteggiabile a umido	sconsigliato
Applicazione del fondo	dopo 15-30 minuti
Tempo massimo di essiccazione	96 ore
A FORNO / A RAGGI INFRAROSSI	sconsigliata



RIVERNICIATURA

Possibile fino a 96 ore dall'applicazione senza carteggiatura.



CARTEGGIATURA

A SECCO	400 + Scotch Brite Fine
A UMIDO	sconsigliata

FINITURE

Tutti i fondi della linea MaxMeyer Car Refinish: AquaMax HS Filler, TopFiller, MS Filler, BlitzSealer New, TintFiller, ClearSealer 540, UHS Filler 250, Maxifull (escluso Plastomax), HP Multigrey Filler. DURALIT CAR , PREMIUM UHS DURALIT, MAXICAR HS (solo per piccole superfici).



DATI TECNICI

Confezione	1 e 4 l
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore
Resa teorica	11 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 25 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.