

CLEARSEALER 540


1.841.0204

ISOLANTE ACRILICO 2K - TRASPARENTE

ClearSealer 540 è un isolante acrilico 2K trasparente dai molteplici usi. Si utilizza soprattutto per isolare le autovetture che presentano superfici ad assorbimento diverso e, data la trasparenza, non richiede la mascheratura delle battute.

ClearSealer 540 viene impiegato ove si teme la rimozione di vecchie verniciature delle quali non si conosce la natura, e nei ritocchi di verniciature doppie strato fresche non completamente indurite.

Sui veicoli commerciali, **ClearSealer 540** garantisce l'adesione di scritte pubblicitarie e dello smalto di finitura quando la carteggiatura non sia stata eseguita perfettamente.



SUPPORTI

Stucchi poliestere (carteggiati con P360-400)

Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate con P 360-400 o Scotch Brite fine escluse verniciature termoplastiche

Tutti i fondi della linea MaxMeyer

PREPARAZIONE

Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P360-400. Lavare con diluente antisiliconico 3500.



	BAGNATO SU BAGNATO	
	VOL.	PESO
CLEARSEALER 540	1000	1000
CATALIZZATORE	500	380
DILUENTE	200-300	180-270
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	17-19"	
POT LIFE	90'	




Importante :

Clearsealer 540 è tinteggiabile fino al 50% con DuralitCar, Premium UHS Duralit. L'uso del Clearsealer 540 bagnato su bagnato è consigliato solo su vecchie verniciature termoindurenti e non nei cicli che partendo da lamiera nuda prevedono l'utilizzo di un Wash-Primer.


CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORI	6000 Rapido	verniciature parziali e ritocchi sopra i 25°C.
	8000 Extra rapido	parziali e ritocchi sotto i 25°C., totali sempre
	9000 Super rapido	ritocchi sotto i 25° C
DILUENTI	4305 Rapido	per ritocchi
	4310 Normale	verniciature parziali sempre, totali sotto 25°C
	4320 Lento	verniciature totali sopra i 25°C



APPLICAZIONE

Attrezzatura	<i>Tradizionale</i>	<i>Ad alta efficienza di trasferimento</i>
Ugello pistola a caduta	mm 1.3-1.4	1.2-1.3
Pressione alla pistola bar	2-3	0.5-0.7
Numero mani		1-2
Spessore consigliato		25 micron
Spessore massimo		50 micron



ESSICCAZIONE

AD ARIA
Appassimento prima dell'applicazione dello smalto 20-30 minuti

Importante:

Quando ClearSealer 540 viene tinteggiato l'essiccazione viene rallentata. Si consiglia quindi una essiccazione forzata per 20-30' a 40-50°C.

RIVERNICIATURA

Possibile fino a 12 ore dall'applicazione senza carteggiatura (cicli non sanding).



CARTEGGIATURA

A UMIDO P1200 (solo se necessario, ad essiccazione completa, prima di riapplicare il ClearSealer 540)

FINITURE

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX, AQUAMAX BASECOAT.



DATI TECNICI

Confezione	1 l
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore
Resa teorica	13.5 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 25 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.