

HP AEROSOL PRIMER

1.880.2000

PRIMER AEROSOL 1K SENZA CROMATI - GRIGIO

HP Aerosol Primer è un primer ancorante monocomponente, senza cromati. Altamente protettivo contro la corrosione, **HP Aerosol Primer** garantisce un'ottima adesione alla lamiera nuda. Si utilizza sia prima dell'applicazione del fondo che su eventuali zone scoperte durante la carteggiatura del fondo. In questo caso si può riverniciare direttamente con lo smalto di finitura.

SUPPORTI

Lamiera grezza e zincata per auto, sgrassata e carteggiata
Verniciature originali opportunamente carteggiate (P360-400 o Scotch Brite Fine)
Stucchi poliestere Softplus e Global Zinc, carteggiati con P360-400
Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate (escluse termoplastiche)


PREPARAZIONE

Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P320-360. Lavare con diluente antisiliconico 3500 o Aquamax Precleaner.

Agitare energicamente la bomboletta spray per omogeneizzare il contenuto

Prodotto pronto all'uso

Importante: Si sconsiglia l'uso di HP Aerosol Primer sopra verniciature termoplastiche o sensibili ai solventi.




APPLICAZIONE

Manuale, a distanza di 15-20 cm dal supporto
Numero mani
Spessore consigliato
Spessore massimo

1-2
10-20 micron
30 micron





ESSICCAZIONE

AD ARIA

Intervallo tra le mani

Applicazione dello smalto o del fondo senza carteggiatura

Carteggiabile a secco e a umido a 20°C

A FORNO / A RAGGI INFRAROSSI

non necessario
dopo 10-15 minuti
dopo 30 minuti
sconsigliata

RIVERNICIATURA

Possibile dopo 10-15 minuti dall'applicazione senza carteggiatura fino a 12 ore max.



CARTEGGIATURA

Solitamente non richiede carteggiatura. Per eliminare eventuale sporco:

A SECCO

P400-600

A UMIDO

P800-1000

FINITURE

Tutti i fondi e gli smalti della linea MaxMeyer Car Refinish: Aquamax HS Filler, TopFiller, MS Filler, BlitzSealer New, TintFiller, ClearSealer 540, UHS Filler 250, Maxifull (escluso Plastomax), HP Multigrey Filler. DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, MAXICAR HS (solo per piccole superfici), AQUAMAX BASECOAT.



DATI TECNICI

Confezione

bombolette da 400 ml.

Stoccaggio

in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.

Consultare la scheda di sicurezza n. A126