

MAXIFULL

1.851.9290 - 9291

FONDO NITROACRILICO - BEIGE (9290) - GRIGIO (9291)

Maxifull è un primer acrilico monocomponente, di rapida essiccazione, facile carteggiatura e ottima resistenza all'assorbimento dello smalto.

Maxifull è la soluzione ideale per ritocchi facili e veloci.

SUPPORTI

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata (solo per piccole superfici)

Stucchi poliestere, carteggiati con P280-320

Finiture originali, carteggiate

Vecchie verniciature in buone condizioni, carteggiate

Importante :


Su finiture termoplastiche, usare solo per ritocchi. Per applicazioni più estese, usare TopFiller HS e applicare sempre a pannello intero. Non usare essiccazione a forno o a raggi infrarossi su verniciature termoplastiche.

PREPARAZIONE

Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P280-320. Lavare con diluente antisiliconico 3500. Per garantire la massima resistenza su lamiera, applicare 1-2 mani di Ecophos.



	VOLUME	PESO
MAXIFULL	1000	1000
DILUENTE	800-1000	550-750
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	20-30"	
POT LIFE	illimitato	



Importante :

Maxifull è un fondo di alta qualità che necessita di diluente specifico.

DILUENTI

1205

Nitro senza aromatici


3205

Nitro Bilux




APPLICAZIONE

Attrezzatura	Tradizionale	Ad alta efficienza di trasferimento
Ugello pistola a caduta	1.6-1.8	1.6-1.8
Pressione alla pistola bar	2-3	0.3-0.7
Numero mani	2-3	2
Spessore consigliato		50-80 micron
Spessore massimo		100 micron



ESSICCAZIONE

AD ARIA		
Intervallo tra le mani		5-10 minuti
Carteggiabile a umido e a secco		dopo 30-60 minuti
A FORNO - A RAGGI INFRAROSSI		
Appassimento prima dell'essiccazione		5-10 minuti
Essiccazione a forno		20 min 50°C
Essiccazione a lampade IR	onde medie	10 minuti
	onde corte	5 minuti



RIVERNICIATURA

Sempre possibile previa carteggiatura.



CARTEGGIATURA

A SECCO	P320 - 400
A UMIDO	P600 - 800

FINITURE

MAXICAR HS, DURALIT CAR, PREMIUM UHS DURALIT, BILUX



DATI TECNICI

Confezione	1 e 3 l
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore
Resa teorica	3,3 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.