

MAXILACK


1.360.0500

TRASPARENTE ACRILICO 2K 2:1

Maxilack è un trasparente acrilico 2K di facile utilizzo.

E' stato specificamente studiato per ritocchi, applicazioni parziali e totali.

Maxilack rappresenta la soluzione più economica per ogni esigenza in carrozzeria.



SUPPORTI

MAXICAR HS, AQUAMAX BASECOAT.

PREPARAZIONE

Lasciare appassire la base opaca Maxicar HS per 20-30 minuti.

Passare il panno antipolvere e applicare il trasparente.



	VOLUME
MAXILACK	1000
CATALIZZATORE	500
DILUENTE	100-200
VISCOSITA' - DIN4, 20°C	16-18"
POT LIFE	2 h




CATALIZZATORI - DILUENTI

CATALIZZATORI	6000 Rapido	verniciature parziali sotto 25°C
	8000 Extra rapido	verniciature parziali sotto 25°C, ritocchi sopra 25°C.
DILUENTI	4000 Lento	vern. parziali sopra 25°C, totali sempre ritocchi sotto i 25° C
	9000 Super Rapido	ritocchi, a qualsiasi temperatura
	4305 Rapido	vern. parziali sempre, totali sotto 25°C
	4310 Normale	verniciature totali sopra i 25°C
	4320 Lento	verniciature totali sopra 35°C
	4330 Extra lento	
	5405 Per sfumature	

ADDITIVI

Additivo flessibilizzante	AD1208	10-30 %	414
Additivo antischivante	2341	0,5-2%	411
Additivo texturizzante	T400-T401	da 30 a 50%	420
Pasta opacante	MAT3	100% (gloss 50= semilucido)	406

VEDI SCHEDA TEC.



APPLICAZIONE

Attrezzatura	Tradizionale	Ad alta efficienza di trasferimento
Pistola a caduta: ugello	mm 1.3-1.4	mm 1.2-1.3
pressione alla pistola bar	3-3.5	0.3-0.7
Pistola ad aspirazione: ugello	mm 1.4-1.6	mm 1.2-1.3
pressione alla pistola bar	3.5-4	0.3-0.7
Numero mani	2	
Spessore consigliato	50 micron	



Importante:

Per la migliore distensione usare la massima pressione nella prima mano, riducendo l'erogazione del prodotto.
Nella seconda mano, tornare alle condizioni normali.



ESSICCAZIONE

AD ARIA		
Intervallo tra le mani		15 minuti
Fuori polvere		15 minuti
Maneggiabilità		il giorno dopo
A FORNO		30-40 min. a 50-60°C
Appassimento prima dell'essiccazione a forno/a raggi infrarossi		5-7 minuti
A RAGGI INFRAROSSI	onde medie	20 minuti
	onde corte	15 minuti



RIVERNICIATURA

Assicurarsi che Maxilack sia perfettamente essiccato prima di effettuare un ritocco.
Opacizzare sempre con Scotch Brite prima di riverniciare.



DATI TECNICI

Confezione	1 e 5 l
Stoccaggio	in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore
Resa teorica	7.3 mq/l di miscela pronta all'uso, spessore 50 micron



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza relativa al prodotto.