



NOTIZIARIO TECNICO **DAMIANI**



N0013R1 SCHEDA TECNICA SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE BIANCO REVISIONE NUMERO 1 DEL 05/09/02

DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Smalto rifrangente a base di resine alchidiche e clorocaucciù, spicca per le sue ottime qualità di rapida essiccazione, resistenza all' acqua ed agli agenti atmosferici in genere. Dimostra eccellente aderenza direttamente su supporti bituminosi, buona l' elasticità e ottima rifrangenza delle sorgenti luminose.

SETTORE DI IMPIEGO

Ideale per le opere di rifacimento o ripristino della segnaletica stradale.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO

Il prodotto può essere applicato con un'unica mano e consente l'apertura al traffico dopo 30 minuti dall'applicazione.

MODALITA' E CONSIGLI PER L' USO

L' applicazione si può effettuare con apparecchiature a spruzzo, sia del tipo misto aria che airless, a rullo ed a pennello. Per ottimizzare lo spruzzo potrebbero essere richieste regolazioni della pressione e variazioni delle dimensioni dell' ugello. Si consiglia un rapporto di diluizione del 20-30% circa con DILUENTE SINTETICO R, particolarmente indicato nel periodo estivo. Nella stagione invernale può risultare idoneo l' impiego del DILUENTE NITRO ANTINEBBIA. Nelle applicazioni a rullo od a pennello il prodotto è pronto all' uso oppure diluire molto poco (massimo 10%).

CARATTERISTICHE TECNICHE DELLO SPARTITRAFFICO RIFRANGENTE BIANCO

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| CATALISI | ----% |
| RESA TEORICA (1) | 4-5 m ² /Kg |
| SPESSORE CONSIGLIATO | 80-100 microns |
| ESSICCAZIONE A 25° C | 20-30 minuti |

(1) LA RESA DELLO SMALTO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.r.l.

Via S.Rocco, 10/1/A – 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357