

STUCCO IN POLVERE

Codice Scheda 12 0671

Rev.02 del 01.01.2005 Pag. 1 di 2

Denominazione	Stucco in Polvere
Descrizione	Stucco in polvere per rasature interne
Caratteristiche principali	<ul style="list-style-type: none">- Ideale per grandi superfici- Facile da lavorare- Non ritira- Non screpola
Classificazione (UNI 8681)	E2. D.1.E.2.VA Stucco per strato di fondo, in polvere ad essiccamento fisico, opaco, base gesso.
Ciclo applicativo	INTONACO: su supporti già verniciati rimuovere eventuali pitture male ancorate o in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni applicando e rasando con una spatola. A essiccazione avvenuta (circa 4 ore) carteggiare per pareggiare la superficie. In caso di spessori elevati (oltre 2 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive. Dopo aver carteggiato, spazzolare bene e procedere con il ciclo di pitturazione prescelto.
Consigli pratici	Conservare in luogo fresco e asciutto. Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. 5°C / max 35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. 5°C / max 35°C; umidità del supporto : > 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.



STUCCO IN POLVERE

Codice Scheda 12 0671

Rev.02 del 01.01.2005 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		Opaco
Resa teorica per mano (per uno spessore di 500 microns) mq \ Kg	MPL 059	1 ÷ 1,5
Spessore consigliato micron per mano	MPL 066	500 ÷ 1000
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	Min. 96
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Sovraverniciabilità H	MPL 048	Dopo 4 ore
Carteggiabilità H	MPL 048	Dopo 4 ore
Esterni / Interni		NO/SI
Colori		Bianco
Legante		Minerale
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a spatola % in volume	MPL 065	2 parti di prodotto 1 di acqua

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it