

<b>Denominazione</b>	<b>RASANTE CEMENTIZIO</b>
<b>Descrizione</b>	Rasante grigio in polvere a base cementizia per la rasatura di pareti interne ed esterne.
<b>Caratteristiche principali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Granulometria 0,3 mm</li><li>• Possibilità di inserimento di rete di armatura sottile tipo cappotto.</li></ul>
<b>Preparazione Ciclo applicativo</b>	<p>I supporti devono essere stagionati, asciutti, esenti da parti non perfettamente ancorate o sfarinanti. Eventuali polveri o parti incoerenti andranno asportate mediante spazzolatura e/o idrolavaggio.</p> <p>Impastare Rasante Cementizio con circa 22% di acqua pulita. Si consiglia di mescolare con agitatore per ottenere una buona omogeneità della malta. Attendere circa 10 minuti prima di applicare il prodotto ed utilizzarlo entro 2 ore.</p> <p>Applicare utilizzando spatola di acciaio inox ed eventualmente, dove necessaria una maggiore regolarizzazione del supporto, stendere una seconda mano di Rasante Cementizio. In caso di supporti molto assorbenti, inumidire preventivamente la superficie da trattare. Se prevista una finitura con una pittura, rifinire con frattazzo di spugna per ottenere una superficie tipo intonaco civile.</p>
<b>Consigli pratici</b>	<p>Applicare il prodotto con temperature ambientali comprese tra 5°C e 35°C. Evitare l'applicazione in presenza di pioggia, vento forte, sotto elevata insolazione, con superfici gelate e se sono previste gelate notturne.</p>
<b>Norme Precauzionali</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Conservare il prodotto in ambiente fresco e asciutto. Evitare il contatto con acqua.</li><li>• Il prodotto è alcalino. Proteggersi gli occhi durante l'uso ed in caso di contatto lavarsi abbondantemente con acqua ed eventualmente consultare il medico.</li><li>• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).</li><li>• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.</li><li>• I contenitori vuoti o con leggere tracce di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.</li></ul>

# RASANTE CEMENTIZIO

Codice Scheda 12 0668

Rev.02 del 01.01.2005 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.
Aspetto e finitura		-
Resa teorica per mano (per uno spessore di 1mm) mq \ Kg	MPL 059	0,5 ÷ 0,6
Spessore consigliato micron per mano	MPL 066	Circa 1000
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Lavorabilità h	MPL 065	Min 2
Esterni / Interni		Si / Si
Colori		Grigio
Legante		Minerale
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a spatola / frattazzo % in peso	MPL 065	22% di acqua

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)