

Denominazione	RASANTE COLLANTE CEMENTIZIO
Descrizione	Adesivo in polvere grigio per coibentazione a cappotto e rasante universale.
Caratteristiche principali	RASANTE COLLANTE CEMENTIZIO è un prodotto a base di leganti minerali, copolimeri acrilici alcaliresistenti, sabbie silicee a granulometria calibrata, inerti micronizzati ed additivi specifici appositamente studiato per l'incollaggio, la rasatura e l'annegamento della rete di armatura nella posa in opera di pannelli isolanti in polistirolo espanso nelle coibentazioni a cappotto. Per la sua versatilità e per la facilità di applicazione è indicato come rasante universale per esterno.
Classificazione (UNI 8681)	E2. D.1.A.2.TA Stucco per strato di fondo, in polvere ad essiccamento fisico, opaco, base cemento.
Norme d'impiego e Preparazione del supporto	Superfici murali nuove e stagionate: ripulire accuratamente, asportando ogni traccia di polvere, sporcizia o disarmanti e le parti non perfettamente aderenti. Controllare che il muro sia perfettamente asciutto ed applicare, nel caso di supporti molto assorbenti, una mano di fissativo uniformante e consolidante ISOLANTE A SOLVENTE pronto all'uso. Superfici murali cementizie, di malta bastarda, già rivestite o parzialmente degradate: - <i>pitture</i> , asportare ogni traccia di sporco, le parti non perfettamente aderenti e le eventuali efflorescenze; - <i>vecchi rivestimenti</i> , sverniciare con SVERNICIATORE PER RIVESTIMENTI PLASTICI o SVERNIMAX e lavare la superficie con idropulitrice a vapore. In presenza di muffe effettuare un trattamento con SOLUZIONE MURALE ANTIMUFFA. Eseguire eventuali stuccature di spessori fino a 5 mm con RASANTE COLLANTE CEMENTIZIO previo consolidamento della parte con ISOLANTE A SOLVENTE e lasciare stagionare per almeno 5-6 giorni. Spessori superiori vanno trattati con materiali compatibili con l'intonaco esistente e lasciati stagionare. CLS nuovo: se necessario procedere a pulizia con idropulitrice ad alta pressione per eliminare disarmanti o patine superficiali lucide. CLS deteriorato: eseguire i ripristini con prodotti compatibili e lasciare stagionare. Applicare una mano di ISOLANTE A SOLVENTE su tutta la superficie ed attendere 24 ore. Cappotto: controllare che il fondo sia coeso, esente da polvere, sporcizia, muffe e non sfarinante. Se necessario intervenire opportunamente.
Applicazione	Miscelare accuratamente quattro parti in peso di RASANTE COLLANTE CEMENTIZIO con una parte in peso di acqua, per ogni sacco da 25 Kg aggiungere circa 5.5 Lt di acqua evitando con cura la formazione di grumi. Attendere 5 minuti prima dell'applicazione. La miscela così ottenuta è utilizzabile per circa 2 ore. Nella messa in opera dei cappotti: applicare con frettazzo inox sulla superficie dei pannelli isolanti e farli aderire al supporto. Dopo almeno 48 ore rasare i pannelli, stendere la rete di armatura ed eseguire una seconda rasatura che copra perfettamente la rete. Lasciare stagionare la rasatura fino a completa essiccazione e comunque non meno di 5 giorni prima di procedere con il ciclo. Usato come rasante sugli intonaci: applicare con frettazzo inox sulla superficie da pareggiare e lisciare con lo stesso attrezzo; prima che inizi ad indurire rifinire con frettazzo di spugna per una finitura a civile.
Consigli pratici & avvertenze	<ul style="list-style-type: none">▪ Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all'80%.▪ Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.▪ Il pH dopo miscelazione con cemento è nettamente basico; evitare il contatto con gli occhi utilizzando appositi occhiali protettivi. In caso di contatto con gli occhi, lavare accuratamente per almeno 15 minuti con acqua. Se l'irritazione è persistente consultare un medico.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare in ambienti con umidità relativa inferiore al 60%.• Per le precauzioni di sicurezza consultare la relativa scheda di sicurezza.

**Caratteristiche ed altre informazioni tecniche****Metodo****Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.**

Aspetto e finitura		Opaco
Consumo teorico Kg/mq	MPL 059	8 ÷ 9 (per la messa in opera del cappotto) 3 ÷ 4 (per restauro con rete)
Spessore consigliato micron per mano	MPL 066	1500
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	Min 99
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	8 mesi
Sovraverniciabilità h	MPL 048	Dopo 24h
Esterni /Interni		SI / SI
Colori		Grigio
Legante		Idrraulico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		Acqua
Applicazione a spatola	MPL 063	Max 22%

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

RASANTE COLLANTE CEMENTIZIO

Codice scheda 123076

Rev.01 del 01.01.2007 Pag. 3 di 3



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it