



VERNICI Bari
SCHEDA TECNICA
DATA SHEET

ENERGY esente rame

antivegetativa per scafi veloci/antifouling copper free/antifouling sans cuivre

E' il prodotto di punta della gamma. La sua matrice di nuova concezione esalta le caratteristiche sia delle imbarcazioni a motore anche superveloci che a vela, mantenendo lo scafo a lungo pulito e levigato. Non contenendo rame si può applicare anche sulle imbarcazioni in alluminio ed in generale su tutte le parti metalliche. Gli scafi protetti con ENERGY inoltre mantengono le tinte vivaci ed il bianco candido senza aloni verdastri o viraggi di tinta.

Si applica a pennello, a rullo a pelo corto o a spruzzo airless, direttamente sulle vecchie antivegetative o su primer adeguato (vedi tabelle cicli di verniciatura).

Applicarne 2 mani, + 1 nelle parti più soggette a turbolenza (timone, prua, linea di galleggiamento e zone vicino all'elica) a distanza di 6-24 ore. Nessun tempo massimo per il varo.

GB ENERGY is a superior antifouling, for motorboat and sailing vessels, having new qualities which make it different from any existing antifouling paint. ENERGY guarantees absence of fouling and slime even on the waterline. It has excellent brushability. ENERGY, as a copper free antifouling, is suitable also for aluminium boats and metal parts, and is available in brilliant colours and extra white. Two-three coats should always be applied at a minimum interval of 6 hours, no limit for air exposure. It can be applied on any existing antifouling and on appropriate primers and barrier coats (see painting cycles).

F ENERGY est une type d'antifouling de qualité supérieure avec des caractéristiques tout à fait spéciales qui la différencient de toute autre peinture connue. ENERGY donne des résultats excellents sur tout type des bateaux, a moteur, meme gran vitesse, et à voile, et assure l'absence de salissure et de limon même à la flottaison. ENERGY ne contenant pas de pigments de cuivre activ, peut être également appliqué sur l'aluminium. L'application est extrêmement aisée à pinceau, sur un ancien antifouling ou sur primers et sous-couches appropriés. Il faut appliquer deux-trois couches à une intervalle minimum de 6 heures. Pas de limite maximum.

diluyente / thinner / diluent: **"PER ANTIVEGETATIVE "**
resa / coverage / pouvoir couvrant: **10 MQ/LT**
riverniciabilità / overcoating / revernissable: **12 h.**
essiccazione completa / complete dry / sechage complet: **24 h**
varò / launching / lancement: **min 24 h**
n° mani consigliate / suggested n° coats / n° couches conseillée: **2-3**
spessore secco raccomandato / dry film thickness / epaisseur feuil sec: **100 microns**
solidi in volume / solids content / residu sec: **47%**
punto di infiammabilità / flash point / point d'eclair: **26° C.**
peso specifico / specific weight / poids spécifique: **1,65**
airless: **rapporto compressione 30/1 ugello 0.018 - 0.021**
spruzzo convenzionale / spry / pistolet : **pressione 3 - 3.5 Kg/cm² ugello 1.4 - 1.7**

Ulteriori informazioni sul sito www.ivea.it