

Denominazione	STUCCOFORTE CLASSIC in pasta
Descrizione	Stucco bianco in pasta per legno e muro
Caratteristiche principali	- Facile da livellare - Facile da carteggiare - Non screpola e non si ritira
Classificazione (UNI 8681)	E2. A.O.A.2.HF Stucco per strato di fondo, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaco, vinilversatico.
Ciclo applicativo	Su supporti già verniciati rimuovere eventuali pitture male ancorate o in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni applicando e rasando con una spatola. A essiccazione avvenuta (circa 2/4 ore) carteggiare per pareggiare la superficie. In caso di spessori elevati (oltre 3 mm) si consiglia di riempire con più applicazioni successive. Dopo aver carteggiato, spazzolare bene e procedere con il ciclo di pitturazione prescelto.
Consigli pratici	Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente : min. 5°C / max. 35°C; umidità relativa dell'ambiente : < 80%; temperatura del supporto : min. 5°C / max. 35°C; umidità del supporto : > 10 di U.R.
Precauzioni di sicurezza	<ul style="list-style-type: none">• Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore.• Non richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni).• Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.• I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

STUCCOFORTE CLASSIC

Codice Scheda 02 0672

Rev. 02 del 01.01.2005 Pag. 2 di 2

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche

Metodo

Dati principali a 20°C e 60% di Umidità Relativa.

Aspetto e finitura		Opaco
Massa volumica g/ml	MPL 007 (UNI 8910)	1,780 ÷ 1,840
Viscosità		Tixotropico
Resa teorica per mano (per uno spessore di 1000 microns) mq \ Kg	MPL 059	1 ÷ 2
Spessore consigliato micron per mano	MPL 066	2000 ÷ 3000
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	Non infiammabile
Contenuto solidi % in peso	MPL 027 (UNI 8906)	65 ÷ 78
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 36 mesi
Secco in profondità H	MPL 066	24 h
Sovraverniciabilità H	MPL 048	Dopo 2 ÷ 4
Carteggiabilità H	MPL 048	Dopo 2 ÷ 4
Esterni / Interni		NO/SI
Colori		Bianco
Legante		Vinilico
Pulizia attrezzi		Acqua
Diluyente		—
Applicazione a spatola		Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.



M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49
20026 Novate Milanese (MI) ITALY
Tel. 199 119955 Fax 199 119977
www.maxmeyer.it, E-mail: info@maxmeyer.it