

FLEX 565

1.839.0565

STUCCO POLIESTERE

Flex 565 è uno stucco poliestere a spatola di ottima qualità . E' caratterizzato da una elevata rapidità di essiccazione. E' facile da modellare, non cola dalla spatola e si carteggia velocemente. Grazie alla propria struttura granulare, **Flex 565** è adatto sia per livellare piccole imperfezioni che per grosse rasate.

SUPPORTI

Lamiera grezza, sgrassata e carteggiata
Vetroresina, gel-coat, carteggiati
Verniciature in buone condizioni, carteggiate (escluse termoplastiche)

Importante:


Non applicare su Ecophos, vernici termoplastiche o sensibili ai solventi.
Su questi tipi di vernice, contenere la stuccatura entro i bordi della verniciatura circostante.

PREPARAZIONE

Pulire la superficie con acqua (preferibilmente calda) e detersivo. Carteggiare le vecchie verniciature con carta P60. Lavare con diluente antisiliconico 3500.



	PESO
FLEX 565	1000
CATALIZZATORE	20
POT LIFE	4 - 7 min.


***Importante:***

Nella stagione invernale, per una migliore essiccazione, il rapporto di catalisi va portato al 3%.
Miscelare bene il catalizzatore fino a scomparsa del caratteristico colore rosso.
Non eccedere nell'uso di catalizzatore per evitare la decolorazione dello smalto.

CATALIZZATORI

2303


tubetto da gr 45 per padella



APPLICAZIONE

Una o più rasate
Spessore consigliato
Spessore massimo

200-800 micron
1000 micron



ESSICCAZIONE

AD ARIA

Intervallo tra le rasate
Carteggiabile a secco
A RAGGI INFRAROSSI
onde medie
onde corte

a 10°C
10 min.
dopo 25 min.

a 20°C
8 min.
dopo 15 min.

10 minuti
5 minuti



CARTEGGIATURA

A SECCO

Quando utilizzato in ritocchi con MS FILLER 4:1:

prima rasata
seconda rasata
area circostante

P 80
P 120 + P 220
P 320 - 400

FONDI SOVRAPPLICABILI

Tutti i fondi della gamma MaxMeyer Car Refinish.



DATI TECNICI

Confezione
Stoccaggio

padella da lt. 0.750 (kg. 1,385) induritore compreso
in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore



NORME DI IGIENE E SICUREZZA

Prodotto per esclusivo uso professionale.
Consultare la scheda di sicurezza del prodotto.