

Descrizione:

Cera di finitura è una miscela di cere di facile applicazione e rapida essiccazione; riduce drasticamente i tempi ed i costi del trattamento. Ottima resistenza al traffico, non scivolosa, di facile manutenzione. Non contiene solventi tossici.

Proprietà:

CF NEUTRA-CF TONO-CF ANTICO è una miscela di cere naturali adeguatamente scelte e bilanciate per contenere al cotto una finitura che ne esalta il colore originario ed una protezione duratura di facile manutenzione. Nella versione neutra non altera le pietre e lascia le fughe del cotto perfettamente naturali ed omogenee. Nella versione tono accentua la tonalità del supporto. Nella versione antico dona un piacevole effetto antichizzato.

Destinazione:

Pavimentazioni in cotto.

Uso:

Si consiglia di applicare la cera di finitura dopo aver effettuato il trattamento di base (vedi schede tecniche IDRO IB -IDRO IB OIL). Tale applicazione potrà avvenire dopo circa 2 ore dalla stesura dell'Impregnante di Base. È opportuno che l'ambiente non sia eccessivamente freddo (+ 10 °C). Si consiglia l'uso di una pennellina. La fluidità del prodotto favorisce una omogenea penetrazione ed una facile rimozione delle eccedenze. Dopo circa 10 minuti, uniformare la cera ripassandola con uno straccio morbido e asciutto o con una monospazzola munita di spazzole morbide. Attendere quindi che la cera si asciughi (2-3 ore). Lucidare e ripetere quindi l'operazione stendendo la cera con il pennello e uniformandola con il panno asciutto seguendo le stesse avvertenze usate per la prima mano. A completa asciugatura (2-3 ore) lucidare con monospazzola o panno asciutto morbido. Le superfici trattate sono calpestabili dopo 12/24 ore. Per la manutenzione usare Praticot.

Resa:

Indicativamente 12 -1 8 mq./lt .

Avvertenze:

E' importante uniformare prima della lucidatura eventuali eccessi di cera sulla superficie. Prodotto destinato ad uso professionale. Osservare le avvertenze descritte in etichetta. Si declina ogni responsabilità per i danni che potrebbero risultare dall'uso improprio del prodotto.

C.I.R. CHIMICA ITALIANA RESTAURI divisione di COSTANTER S.P.A.
Via Newton n° 11 52100 Arezzo Tel 0575/383059 fax 0575/984858
Stabilimento Produzione ed Assistenza Tecnica
Via Tevere n°56/58 52043 Castiglion Fiorentino (AR) tel/fax 0575/657391

Ulteriori informazioni sul sito www.ivea.it