



N0502 SUPER TEMPERA GIORGIA REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE :

Idropittura traspirante per interni di buona qualità, buona copertura e buon punto di bianco. Formulata con resina vinilversatica in dispersione acquosa.

Applicabile su tutti i supporti ove si voglia ottenere una buona finitura di qualità.

Facile applicazione.

SETTORE DI IMPIEGO:

Consigliata su tutti i supporti all'interno, pareti murali, soffitti.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO

SUPPORTO NUOVO: verificare che sia ben solido e asciutto, applicare una mano di DOMUFIX (Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) prediluito, attendere 2 o 3 ore , poi procedere all'applicazione.

SUPPORTO VECCHIO: Verificare che sia ben asciutto, pulire accuratamente ogni traccia di polvere, rimuovere le parti non perfettamente aderenti, stuccare eventuali buchi o imperfezioni e applicare una mano di DOMUFIX prediluito, attendere 2o3 ore prima dell'applicazione a finire.

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO

DILUIZIONE :

Diluire con acqua potabile al 30 - 40% in volume

APPLICAZIONE:

Pennello, rullo, o spruzzo a temperatura ambiente e

attendere tra una mano e l'altra circa 4 ore.

RESA TEORICA(1)

4/5 M² litro

SPESSORE CONSIGLIATO

120 - 130 microns

STOCCAGGIO:

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONFEZIONI:

5 lt - 14lt

LA RESA DEL FONDO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



N0502 SUPER TEMPERA GIORGIA REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

IDROPITTURA TRASPIRANTE PER INTERNI A BASE DI RESINE VINILVERSATICHE.

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Bianco Tixotropico
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film Opaco
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,650 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	12.000 cps +/- 2.000
Ph	MD 12	8.5 - 9
RESIDUO SECCO	MD 08	66 / 68%
LEGANTE	MD 09	RESINA VINILVERSATICA

* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

** I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

I valori sopraindicati sono validi per il neutro: gli smalti ottenuti con il neutro stesso hanno valori diversi, in funzione della tinta realizzata, e dei valori relativi ai vari ingredienti che entrano in formulazione.

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357