



N0507 SINTOTEC I/E REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

DENOMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE:

Idropittura murale per interni / esterni lavabile con buone caratteristiche di lavabilità e potere coprente, ottima distensione, ancoraggio e punto bianco.
Formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa.

SETTORE D'IMPIEGO:

Su tutti i supporti all'interno, pareti, soffitti e ambienti domestici.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:

SUPPORTO NUOVO: verificare che il supporto sia ben asciutto e solido, applicare una mano di DOMUFIX (Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) prediluito e attendere 5/6 ore.

SUPPORTO VECCHIO: rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX prediluito ed attendere 5/6 ore.

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:

DILUIZIONE: Dal 30 al 40 % in volume con acqua potabile
APPLICAZIONE: Pennello, rullo o spruzzo a temperatura ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESA TEORICA 1 4/5 M² per litro
SPESORE CONSIGLIATO 120 / 130 micron a secco

STOCCAGGIO:

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONFEZIONI: 5 lt – 14lt

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



NOTIZIARIO TECNICO



N0507 SINTOTEC I/E REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI A BASE DI RESINE VINILVERSATICHE

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Bianco Tixotropico
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film Opaco
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,530 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	11.000 +/- 2.000
Ph	MD 12	8.5 - 9
RESIDUO SECCO	MD 08	63 +/- 0,5%
LEGANTE	MD 09	RESINA VINILVERSATICA

* Le specifiche contrassegnate con l'asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

** I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

I valori sopraindicati sono validi per il neutro: gli smalti ottenuti con il neutro stesso hanno valori diversi, in funzione della tinta realizzata, e dei valori relativi ai vari ingredienti che entrano in formulazione.

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357