



## **N0510 THERMOTEC REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13**

### **DENOMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE:**

Idropittura murale per interni, formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa con cariche pregiate, biossido di titanio e microsferi di vetro cave.

Ottime caratteristiche di anticondensa, termoisolante e antimuffa.

### **SETTORE D'IMPIEGO:**

Su tutti i supporti all'interno, cucine, bagni, cantine ecc., per prevenire la formazione di condensa, responsabile della formazione di muffe e funghi.

Ottimo isolante termico, elevando così il livello qualitativo degli ambienti domestici.

### **PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:**

**SUPPORTO NUOVO:** verificare che sia solido e asciutto, applicare una mano di DOMUFIX ( Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) prediluito e attendere 5 / 6 ore .

**SUPPORTO VECCHIO:** rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX prediluito ed attendere 5/6 ore.

### **MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:**

**DILUIZIONE :**

Diluire con acqua potabile al 10 % in volume

**APPLICAZIONE:**

Pennello o rullo (consigliato)

### **CARATTERISTICHE TECNICHE :**

**RESA TEORICA (1)**

500 / 600 gr/m<sup>2</sup> – 3 / 5 M<sup>2</sup> lt

**SPESSORE CONSIGLIATO**

200 MICRON A SECCO

### **STOCCAGGIO:**

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

**CONFEZIONI:**

5 lt - 14 lt

**LA RESA DEL FONDO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA**

**GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE**

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



## **N0510 THERMOTEC REVISIONE NUMERO 1 DEL 01/13**

IDROPITTURA MURALE ANTICONDENSA E TERMOISOLANTE PER INTERNI A BASE DI RESINE VINILVERSATICHE.

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	Bianco Granuloso
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film Opaco
PESO SPECIFICO*	MD 03	0,800 +/- 0.5
VISCOSITA'	MD 06	10.000 CPS +/-1000
Ph	MD 12	8.5 - 9
RESIDUO SECCO	MD 08	55% +/- 0,5
LEGANTE	MD 09	RESINA VINILICA

\* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

\*\* I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

I valori sopraindicati sono validi per il neutro: gli smalti ottenuti con il neutro stesso hanno valori diversi, in funzione della tinta realizzata, e dei valori relativi ai vari ingredienti che entrano in formulazione.

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357