



NOTIZIARIO TECNICO



N0508 BIOCRYL

REVISIONE NUMERO 2 DEL 03/13

IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER ESTERNI E INTERNI A BASE DI RESINE ACRILICHE

DENOMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE:

Idropittura murale per interni / esterni superlavabile a base di resine acriliche in emulsione acquosa. Ottima copertura, resa elevata, ottima pennellabilità e distensione. Buona resistenza agli alcali.

SETTORE D'IMPIEGO:

Su vari supporti usati nelle costruzioni, interni / esterni, ove si voglia usare un prodotto di qualità.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO:

SUPPORTO NUOVO: verificare che il supporto sia ben asciutto e solido, applicare una mano di DOMUFIX (Fissativo isolante – Codice articolo **I0502**) prediluito e attendere 5/6 ore.

SUPPORTO VECCHIO: rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX prediluito ed attendere 5/6 ore.

MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO:

DILUIZIONE: Dal 25 al 30 % in volume con acqua potabile
APPLICAZIONE: Pennello, rullo o spruzzo a temperatura ambiente

CARATTERISTICHE TECNICHE

RESA TEORICA 1 4/6 M² per litro
SPESSORE CONSIGLIATO 120 / 130 micron a secco

STOCCAGGIO:

Conservare i contenitori originali, ben sigillati ad una temperatura compresa tra 5°C e 40°C.

CONFEZIONI: 5 lt – 14lt

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZION

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A– 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



NOTIZIARIO TECNICO **DAMIANI**

Colorificio

N0508 BIOCRYL **REVISIONE NUMERO 2 DEL 03/13**

IDROPITTURA SUPERLAVABILE PER ESTERNI E INTERNI A BASE DI RESINE ACRILICHE

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE - INTERVALLO - UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	BIANCO TIXOTROPICO
PROVA DI STESURA*	MD 02	FILM OPACO
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,54 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	20.000+/- 2.000
Ph	MD 12	8.5 /9
RESIDUO SECCO	MD 08	63 +/- 0,5%
LEGANTE	MD 09	RESINA ACRILICA
SPECIFICA	METODICA ESTERNA	VALORE - INTERVALLO - UNITA' DI MISURA
DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CONTRASTO IN FUNZIONE DELLA RESA **	UNI EN ISO 6504-3:1998	CLASSE 3 10 m2/lt UNI EN 13300 CLASSE 4 20 m2/lt UNI EN 13300
DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO. **	UNI EN ISO 11998:2006	CLASSE 2 UNI EN 13300:2002

* Le specifiche contrassegnate con l'asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

** Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione. (Rapporto di prova N° 170/L 15.09.2009).

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357