



# NOTIZIARIO TECNICO



**N°0520 MUROVAL LAVABILE INT.  
REVISIONE NUMERO 0 DEL 02/09**

## **DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE :**

Idropittura murale per interni lavabile con buone caratteristiche di lavabilità e potere coprente, ottima distensione, ancoraggio e punto di bianco. Formulata con resine vinilversatiche in emulsione acquosa associata a cariche pregiate e pigmenti con ottimo potere coprente.

**SETTORE D'IMPIEGO :** Su tutti i supporti all'interno: pareti, soffitti, ambienti domestici.

## **PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO**

**SU SUPPORTO NUOVO:** verificare che sia solido e asciutto, applicare una mano di DOMUFIX prediluito e attendere 5/6 ore

**SU SUPPORTO VECCHIO:** rimuovere eventuali parti sfaldanti, stuccare eventuali imperfezioni, applicare una mano di DOMUFIX prediluito ed attendere 5/6 ore.

## **MODALITA' E CONSIGLI PER L'USO**

**DILUIZIONE:** 30/40% in volume con acqua potabile

**APPLICAZIONE:** a pennello, rullo, o spruzzo a temperatura ambiente e attendere frà una mano e l'altra circa 4 ore.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE**

**RESA TEORICA (1)**

**4/6 MQ LITRO**

**SPESSORE CONSIGLIATO**

**120/130 MICRON A SECCO.**

## **MAGAZZINAGGIO:**

Consrvare i contenitori originali, ben sigillati e frà una temperatura di + 5°C e 40°C

**(1) LA RESA DEL FONDO E' FORTEMENTE INFLUENZATA DALLA TINTA**

**GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE**

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357



# NOTIZIARIO TECNICO



## N°0520 MUROVAL LAVABILE INT. REVISIONE NUMERO DEL 02/09

IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI A BASE DI RESINE VINILVERSATICHE.

SPECIFICA	METODICA INTERNA	VALORE, INTERVALLO E UNITA' DI MISURA
ASPETTO*	MD 01	BIANCO OPACO TIXOTRO
PROVA DI STESURA*	MD 02	Film OPACO
PESO SPECIFICO*	MD 03	1,530 +/- 0,05
VISCOSITA'	MD 06	10.000 +/- 2.000
Ph	MD 12	8.5-9
RESIDUO SECCO	MD 08	63 +/- 0,5%
LEGANTE	MD 09	RESINA VINILVERSATICA

\* Le specifiche contrassegnate con l' asterisco vengono verificate per tutti i lotti prodotti

\*\* I dati indicati sono funzione della tinta realizzata e dello spessore applicato.

Le metodiche di analisi utilizzate sono state messe a punto con anni di esperienza di laboratorio e sono a disposizione per la consultazione.

I valori sopraindicati sono validi per il neutro: gli smalti ottenuti con il neutro stesso hanno valori diversi, in funzione della tinta realizzata, e dei valori relativi ai vari ingredienti che entrano in formulazione.

Il neutro non si presta alla preparazione di smalti metallizzati.

Il neutro non si presta alla preparazione di smalti bianchi in quanto tende ad ingiallire.

Per maggiori dettagli vedere la scheda tecnica.

**COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.**

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796  
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357