



NOTIZIARIO TECNICO



I0382 SCHEDA TECNICA CARBOPOX GRIGIO REVISIONE NUMERO 0 DEL 11/09

DENOMINAZIONE E CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Fondo epossidico ad elevato residuo secco ed elevato potere riempitivo. Presenta un' ottima resistenza alla colatura in fase di applicazione. Risulta sovra verniciabile per lunghi periodi di tempo senza necessitare di carteggiatura. Il prodotto è accelerabile mediante l' aggiunta di ACCELERANTE PER EPOSSIDICI da miscelare al momento della catalisi in ragione massima del 2% sul complessivo A+B.

SETTORE DI IMPIEGO

Come mano di fondo nei cicli di verniciatura ed in tutti i casi vengano richieste applicazioni ad alto spessore.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE E CICLO APPLICATIVO

E' indispensabile osservare sempre le norme per un' accurata pulizia del supporto che deve essere esente da oli e grassi. A seconda di come si presenta la superficie si può effettuare un trattamento di decapaggio o di sabbatura fino a raggiungere un profilo di ancoraggio da 25 a 50 micron. Applicare quanto prima l'antiruggine CARBOPOX e non lasciare scoperto l' acciaio la notte prima di essere verniciato.

MODALITA' E CONSIGLI PER L' USO

L' applicazione si può effettuare con apparecchiature a spruzzo, sia del tipo misto aria che airless. Per ottimizzare lo spruzzo potrebbero essere richieste regolazioni della pressione e variazioni delle dimensioni dell' ugello. Il prodotto va catalizzato al 15% in peso oppure al 25% in volume con il CATALIZZATORE EPOSSIDICO 45.70 e diluito in rapporto del 15-20 % sul complessivo A+B con DILUENTE PER EPOSSIDICI o NITRO ANTINEBBIA. Dopo la catalisi il prodotto può tendere ad un normale rigonfiamento della miscela, evidenziando la necessita di un' adeguata miscelazione prima di essere diluito e applicato.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARBOPOX GRIGIO

CATALISI con catalizz. 45.70	15% in peso
POT LIFE	3 ore
RESA TEORICA(1)	4/5 m ² /Kg
SPESSORE CONSIGLIATO	80-90 microns
ADESIONE	0-1
ESSICCAZIONE A 25° C	48/72 ore
ESSICCAZIONE A 50° C	2 ore

scheda tecnica in corso di revisione.

GARANZIA ALLO STOCCAGGIO: 1 ANNO DALLA DATA DI FABBRICAZIONE

COLORIFICIO DAMIANI S.p.a.

Via S.Rocco, 10/1/A- 420027 Montecchio Emilia (RE) – Tel. 0522/864862- Fax 0522/865796
P.IVA e Cod. Fisc. 01234050357