

<b>Denominazione</b>	<b>OLIO PER TEAK</b>
<b>Descrizione</b>	Olio decorativo per Teak ad effetto semilucido, indicato per tutti i tipi di legno.
<b>Caratteristiche principali</b>	<p>Il Teak è un legno di grande pregio, molto apprezzato per le sue notevoli resistenze e stabilità dimensionali è diffuso per la produzione di mobili da giardino, imbarcazioni e parquet. Particolarmente resinoso, non è sempre semplice da trattare, OLIO PER TEAK è una miscela speciale di oli, pressoché inodore, pronta all'uso, ideale per la protezione di questa particolare essenza. Applicabile su qualsiasi tipo di legno grezzo, attribuisce alla superficie trattata un velo protettivo idrorepellente satinato privo di qualsiasi untuosità, con efficacia sia all'interno che all'esterno. La sua speciale formulazione, arricchita da opportuni filtri UV e additivi contro gli agenti nocivi del legno, penetra in profondità valorizzando tono e naturale bellezza delle superfici trattate. Come tutti gli oli è soggetto ad usura, necessita pertanto nel tempo di essere ripreso con cicli di manutenzione estremamente semplici ed annuali. Se il supporto da rigenerare fosse particolarmente usurato è consigliabile verificare, per una maggiore uniformità estetica, l'eventuale esigenza di una leggera carteggiatura preliminare.</p>
<b>Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE)</b>	<p>Impregnanti per legno che formano una pellicola di spessore minimo. Valore limite UE di COV per OLIO PER TEAK (cat. A/f): 700 g/L (2010). OLIO PER TEAK contiene al massimo 700 g/L di COV.</p>
<b>Ciclo Applicativo</b>	<p>Verificata l'esigenza di stuccare le imperfezioni superficiali, carteggiare e stendere direttamente il prodotto a spruzzo o pennello sulla superficie libera da grassi oli e cere. Provvedere al trattamento con più mani, (min. 2), intervallate ciascuna da circa 4/6 ore. Attesa la sua completa essiccazione, si può procedere ad eventuali finiture, all'interno per esempio con Cera per Legno. Attenzione il prodotto è sovraverniciabile. Qualora si volesse procedere a sovraverniciatura si consiglia dopo leggera carteggiatura, procedere ad una prova preliminare di compatibilità.</p>
<b>Consigli pratici</b>	<p>Il prodotto è pronto all'uso. Non diluire. Conservare in luogo fresco e ben ventilato; mantenere chiuso il recipiente quando non è utilizzato. Conservare lontano da calore, fiamme libere, scintille ed altre sorgenti di accensione. Il periodo di magazzinaggio è della durata di 12 mesi dalla data di fabbricazione, nell'imballo originale. Conservare gli imballi ben chiusi in magazzini a temperatura ambiente. Il supporto deve essere privo di polvere, unto e di ogni altra sostanza inquinante. Condizioni dell'ambiente e del supporto: Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C Umidità relativa dell'ambiente: &lt; 75% Temperatura del supporto : min. +10°C / max. +35°C</p>
<b>Precauzioni di sicurezza</b>	<p>Conservare il barattolo ben chiuso, in ambiente fresco e lontano da fonti di calore. Richiede etichettatura (D.L. N°52 del 03-02-1997 e successive modifiche ed integrazioni). Le informazioni per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza. I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.</p>

Caratteristiche ed altre informazioni tecniche	Metodo	Dati principali
Aspetto e finitura		Liquido incolore e inodore
Massa volumica g/L	MPL 007 (UNI 8910)	0,78 ÷ 0,84
Resa teorica per mano Mq/L	MPL 052 (ISO 7254)	8 ÷ 12 (variabile a seconda del tipo di legno trattato)
Punto di Infiammabilità °C	MPL 046 (UNI 8909)	>21°C infiammabile
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	MPL 064 (UNI 10154)	Almeno 12 mesi
Secco al tatto h	MPL 033	6 ÷ 8 (sovrapponibile a seconda del spessore applicato e dell'assorbimento del legno)
Secco in profondità h	MPL 033	8 ÷ 12
Sovraverniciabilità h	MPL 037	24
Esterni \ Interni		Si \ Si
Colori		Incolore
Pulizia attrezzi		Acquaragia
Applicazione a pennello % in volume	MPL 063	Pronto all'uso
Applicazione a spruzzo ed aria % in volume	MPL 063	Pronto all'uso

Le presenti informazioni sono redatte sulla base delle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, ma ogni raccomandazione e suggerimento dato è senza alcuna garanzia non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In casi dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici.

**Servizio Clienti**

Numero Verde

**800-825161**Lun - giov: 8.30 - 17.30  
Ven. 8.30 - 15.30M. P. I. S.p.a. Sede Legale: Via Nino Bixio, 47/49  
20026 Novate Milanese (MI) ITALY  
Tel. 199 119955 Fax 199 119977  
[www.maxmeyer.it](http://www.maxmeyer.it), E-mail: [info@maxmeyer.it](mailto:info@maxmeyer.it)