

SCHEMA TECNICA

7-649

SMALTO RAPIDA ESSICCAZIONE EXTRA

DESCRIZIONE PRODOTTO

7-649 Smalto di natura sintetica, dotato di elevata rapidità di essiccazione, buona adesione su lamiera grezza e ottima brillantezza. E' indicato per la verniciatura di macchinari agricoli, gru, carpenteria in genere, manufatti industriali, elevatori, macchine movimento terra, ecc.

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI




Lamiera nuda
7-810, 7-820, 7-080

Carteggiatura

P80-120 -240 (a secco)
vedi le relative schede tecniche

APPLICAZIONE



*Rapporto d'impiego
(in peso):*


	AIRLESS		CONVENZIONALE	
Smalto	1000	Smalto	1000	
1-215 *	450-550	1-420 *	450-550	

*Rapporto d'impiego
(in volume):*

Smalto	4	Smalto	4
1-215 *	2 - 2,5	1-215 *	2 - 2,5

***Non usare** nessun altro diluente

***Non usare** nessun altro diluente



Vita utile 20°C:

illimitata

illimitata

Viscosità:

18-22 sec Din 4 a 20°C

18-22 sec Din 4 a 20°C



Ugello:


9 - 11

1.4-1.7 mm

Pressione:

120-140 bar

3-4 bar



Numero di mani:

2


2

Appassimento tra le mani:

5-10 minuti 20°C

5-10 minuti 20°C

APPLICAZIONE



Tempi di essiccazione a 20°C:

Fuori polvere:

10-15 minuti

Maneggiabilità:

2-3 ore



Totalmente essiccato:

16-24 giorni

Spessore consigliato:

40-50 microns

Riverniciatura:

minimo 24 ore a 20°C
massimo 4-5 giorni senza carteggiatura

DATI TECNICI

Resa teorica:

4.5 - 5.5 mq/l di miscela pronta all'uso
con uno spessore di 50µm

Colore:

Per garantire il risultato migliore, si
raccomanda di miscelare accuratamente
prima legante e tinte base e solo
successivamente aggiungere la soluzione
siccattiva 6-549.

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza all'interno del sito www.selemix.com per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti. I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.



è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l.

Via A. De Gasperi 17/19

20020 LAINATE (MILANO)

Tel: 02 931792.1

Fax: 02 931792.53