

# IMPREXAN

**UNIVER**  
UNA MANO AL TUO LAVORO.



IMPREGNANTE AD ALTA PENETRAZIONE A SOLVENTE PER SUPPORTI IN LEGNO

## DESCRIZIONE

Impregnante a base di resine alchidiche-uretaniche ad alta penetrazione per il trattamento del legno in profondità. Applicabile su supporti in legno per esterni.

## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Non filmogeno
- Alta penetrazione nel legno
- Preserva il legno in profondità
- Migliora la resistenza del ciclo
- Esalta le naturali venature del legno
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

## ASPETTO

Opaco

## COLORAZIONE

Trasparente e tinte pronte

## CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	0,81 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C):	17,5% ±2
Viscosità a 20°C in Coppa Ford 4 :	30 sec.
Resa teorica:	12-14 m <sup>2</sup> /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 8-12 ore circa Ricopribile: 24 ore
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi
Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :	>21°C

## ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	Pennello	Spruzzo
Diluyente consigliato:	Pronto all'uso	Pronto all'uso
Volume del diluyente:	-	-
Diametro ugello	-	1 – 1,5 mm
Pressione all'ugello	-	3 – 4 atm

09-10-2020

PPG Architectural Coatings Italy S.r.l. - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

**UNIVER**

A PPG brand

## CICLI D'INTERVENTO

### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

**Legno:** carteggiare e rimuovere eventuali tracce di unto e resina. Se vi sono vecchie pitturazioni rimuovere le parti non più ben aderenti al supporto e verificare la compatibilità con il sistema proposto. Prima di applicare il ciclo di protezione verificare che l'umidità del supporto non sia superiore al 20%. Si ricorda che per l'applicazione di prodotti trasparenti è di fondamentale importanza una preparazione il più uniforme possibile del supporto.

### IMPREGNAZIONE

1 x IMPREXAN

### FINITURA

2 x CERAXAN

2 x FLATTING

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

## SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Impregnante a base di resine alchidiche-uretaniche ad alta penetrazione per trattare il legno in profondità. Applicabile su supporti in legno per esterni. Con residuo secco in peso pari a circa 17,5% ± 2, peso specifico di 0,81 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 12-14 m<sup>2</sup>/l per strato.

### INFO PRODOTTO



### ASSISTENZA



09-10-2020

PPG Architectural Coatings Italy Srl - I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG AC Italy non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG AC Italy non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati.

Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

**UNIVER**  
UNA MANO AL TUO LAVORO.

A PPG brand