

Finitura decorativa all'acqua a base naturale di calce, dal pregiato aspetto estetico del tradizionale stucco veneziano. Italia si applica in tre strati e l'effetto è dato dalla particolare applicazione con la taloscia in acciaio inox; Italia consente la massima traspirabilità della superficie.

• CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Dona alle superfici un raffinato aspetto estetico decorativo
- Totalmente naturale
- Ottima traspirabilità
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

• ASPETTO

Stucco veneziano

• COLORAZIONE

Bianco – Altri colori riproducibili con sistema tintometrico Absolu System

• CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,56 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110°C):	68,5% ±2
Viscosità (Brookfield):	Non rilevabile
Resa teorica:	0,8 – 1,2 Kg/m ² per tre strati in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1-2 ore Ricopribile: 24 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :	Non rilevante

• ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	Spatola in acciaio inox con bordi arrotondati
Diluyente consigliato:	pronto all'uso
Volume del diluyente:	---

• CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzi non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto

Fondo

1 x FONDO LISCIO - pittura specifica per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo

Finitura

3 x ITALIA - il prodotto si applica tal quale in tre strati, utilizzando una spatola in acciaio inox con bordi arrotondati per evitare spiacevoli rigature in fase di stesura del prodotto. Applicare un primo strato in modo uniforme sino a copertura totale del supporto; dopo l'essiccazione del primo strato (ca. 24 ore) applicare un secondo strato iniziando a creare l'effetto stucco veneziano. Dopo l'essiccazione del secondo strato (ca. 24 ore) applicare un terzo strato completando l'effetto desiderato, prima che l'ultimo strato sia essiccato completamente lucidare il prodotto utilizzando l'apposita spatola inox.

La lucentezza viene conferita dalla pressione e dal contatto tra la lama ed il materiale nello strato finale e pertanto la superficie deve essere perfettamente piana e priva di avvallamenti.

Protezione e lucidatura con cera

Per la corretta applicazione consultare la scheda tecnica del prodotto CERA NATURALE.

• SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Finitura decorativa, ad effetto stucco veneziano per interni. Con residuo secco in peso pari a circa 68,5% ± 2, peso specifico di 1,56± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 0,8 – 1,2 Kg/m² per tre strati.

Cera naturale per la protezione del prodotto Stilnovo Italia. La cera naturale si applica dopo la lucidatura dell'ultimo strato del decorativo Stilnovo Italia e gli dona un effetto ancora più brillante.

• CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Conferisce un'alta protezione a Stilnovo Italia
- Dona a Stilnovo Italia un aspetto ancora più brillante
- Alta idrorepellenza
- Non ingiallente
- Totalmente naturale
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

• ASPETTO

Lucido

• COLORAZIONE

Trasparente

• CARATTERISTICHE TECNICHE A 20 °C e 65% U.R.

Peso specifico:	1,00 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110 °C):	Non rilevabile
Viscosità (Brookfield):	Non rilevabile
Resa teorica:	30 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione:	Secco al tatto: 1-2 ore Ricopribile: No
Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto):	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213) :	Non rilevante

• ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione:	Spugna sintetica – Panno di lana
Diluente consigliato:	Acqua
Volume del diluente:	Max 3%

• CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzati non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto

Fondo

1 x FONDO LISCIO - pittura specifica per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo

Finitura

3 x ITALIA - per la corretta applicazione consultare la scheda tecnica del prodotto ITALIA.

Protezione e lucidatura con cera

Per uniformare e aumentare la naturale brillantezza o satinatura del prodotto è possibile applicare un ultimo strato di CERA NATURALE Stilnovo: vellutata al tatto, idrorepellente e non ingiallente.

Applicazione: mescolare con cura il prodotto. Se si presenta denso, riscaldarlo vicino a una fonte di calore o diluirlo con il 3% di acqua calda fino a quando non avrà raggiunto lo stato liquido. Applicare con spugna sintetica e ad essiccazione avvenuta lucidare a mano con panno di lana.

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C ed U.R. superiore a 85%.

• SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Cera naturale per la protezione di decorativo, ad effetto stucco veneziano per interni. Con peso specifico di 1,00±0,05 kg/l ed una resa teorica di 30 m²/l per strato.