



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

DUECENTO

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017



Finitura decorativa in fase acquosa, a base acrilica.

Duecento dona alla superficie un aspetto raffinato, dai pregiati effetti estetici dorati e argentati. Duecento è formulato con particolari cariche selezionate che donano alle pareti un aspetto leggermente ruvido e materico.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Pregiato aspetto estetico dorato e argentato.
- Aspetto leggermente ruvido e materico.
- Facilissima applicazione.
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.Lgs n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente.

ASPETTO

Dorato o Argentato.

COLORAZIONE

Oro - Argento – Altri colori riproducibili con sistema tintometrico Absolu System.

CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico	1,00 ± 0,05 kg/l
Residuo secco in peso (110° C)	36% ±2
Viscosità (Brookfield)	400 – 600 P (spindle 5 – speed 3)
Resa teorica	8 - 10 m ² /l per strato in funzione delle condizioni del supporto
Tempi di essiccazione	Secco al tatto: 1 ora Ricopribile: 6-8 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)
Vita di stoccaggio (in luogo fresco e asciutto)	12 mesi (teme il gelo)
Punto d'infiammabilità (DIN 53213)	Non rilevante

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) – Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it



STILNOVO
l'arte del decorativo italiano

DUECENTO

SCHEDA TECNICA – VERS. 30/04/2017

ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso.

Applicazione	Pennello spalter
Diluyente consigliato	pronto all'uso
Volume del diluyente	---

CICLI D'APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzati non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto. Per superfici sfarinanti e particolarmente assorbenti applicare uno strato di primer idoneo.

Fondo

2 X FONDO LISCIO

fondo pigmentato liscio per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo.

Intermedio

1 X FONDO STRUTTURANTE

fondo pigmentato ruvido specifico per l'applicazione dei decorativi della linea Stilnovo.

Finitura

2 X DUECENTO

Lavorazione a pennello spalter: Intingere l'apposito pennello in DUECENTO e passarlo a pennellate incrociate, sulla superficie, evitando riquadrature nette. Riprendere la lavorazione fino a raggiungere la parte appena trattata con l'attrezzo scarico, in modo da evitare giunte evidenti ed antiestetiche.

La quantità di materiale impiegato, la dimensione, la forma e l'intensità delle pennellate determinano l'effetto estetico finale.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto. Per superfici sfarinanti e particolarmente assorbenti applicare uno strato di primer idoneo.

SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Decorazione interna con finitura acrilica all'acqua leggermente ruvida dall'aspetto materico. Duecento è disponibile nella versione dorata e argentata. Con residuo secco in peso pari a circa $36\% \pm 2$, peso specifico di $1,00 \pm 0,05$ kg/l ed una resa teorica di 8 – 10 m²/l per strato.

I dati forniti rappresentano le nostre migliori conoscenze riguardo le proprietà e le utilizzazioni del prodotto. PPG Univer non ha alcun controllo sulla qualità e le condizioni del supporto, nonché sulle molteplici variabili che possono influire sull'uso e sull'applicazione dei prodotti. PPG Univer non si assume alcuna responsabilità in ordine ai risultati. Prove sperimentali si svolgono a rischio dell'utilizzatore.

PPG Univer S.p.a. - Via Monte Rosa, 7 - 28010 Cavallirio (Novara) - Italy - Tel. +39 0163 806.611 - Fax: +39 0163 806.696 www.stilnovodecorativo.it