

Finitura decorativa effetto lavagna trasparente a base di resina poliuretanic in fase solvente dall'aspetto lucido. Scrivimi permette di ottenere una superficie su cui scrivere con pennarelli all'acqua tipo "whiteboard" ed è facilmente pulibile. Applicabile in interni.

• CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Finitura trasparente effetto lavagna
- Scrivibile con pennarelli all'acqua tipo "whiteboard"
- Semplice da pulire
- Aspetto lucido
- Facile applicazione
- Il prodotto rispetta i parametri della Direttiva Europea 2004/42/CE (recepita dal D.legs.n. 161/2006) che prevede di limitare le emissioni di composti organici volatili (COV) nell'ambiente

• ASPETTO

Lucido (90-95 Gloss a 60°)

• COLORAZIONE

Trasparente

• CARATTERISTICHE TECNICHE A 20°C e 65% U.R.

Peso specifico: 1,1 ± 0,05 kg/l

Residuo secco in peso (110°C): 54% ±2

Viscosità (Coppa Ford 4): 35-50 secondi

Resa teorica: 14 m²/l per strato in funzione delle condizioni del supporto

Tempi di essiccazione: Secco al tatto: 1 ora

Ricopribile: 2-4 ore (i tempi possono variare in base alle condizioni ambientali)

Vita di stoccaggio (in luogo fresco ed asciutto): 12 mesi (teme il gelo)

Punto d'infiammabilità (DIN 53213) : Inferiore a 40°C

• ISTRUZIONI PER L'USO

Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'uso

Applicazione: Pennello

Diluyente consigliato: -

Volume del diluyente: Pronto all'uso

N.B. Una volta aperta la confezione il prodotto deve essere utilizzato, in quanto essendo igroindurente non può più essere stoccato.

• CICLI D'INTERVENTO

Preparazione del supporto

Agire su superfici esenti da polvere e parti scarsamente aderenti. In caso di contaminazioni di muffe o alghe trattare le superfici con specifico detergente antimuffa. Su superfici vecchie ove necessario, rasare con apposita malta. Intonaci e rappezzati non maturi possono causare scolorimento, aloni e comparsa di sali.

N.B. In caso di superfici già pitturate verificare la compatibilità e l'adesione con il sistema proposto. Per superfici sfarinanti e particolarmente assorbenti applicare uno strato di primer idoneo.

E' fondamentale utilizzare come fondo una pittura di eccellente lavabilità (classe 1 in accordo con normativa EN 13300)

Fondo

2 x PITTURA LAVABILE classe 1 (tipo Hydromatt per Univer Italiana o Extramatt per Sigma Coatings)

Finitura

2 x SCRIVIMI

NB: Per applicazioni su supporti come alluminio, acciaio, legno, si suggerisce una prova preventiva. Si tenga presente che essendo una finitura lucida conferisce alla superficie un aspetto brillante e gradevole; può modificare in modo sensibile il colore del fondo.

Non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 40 °C ed U.R. superiore a 85%.

• SPECIFICHE DI CAPITOLATO

Decorazione interna con finitura effetto lavagna trasparente a base di resina poliuretanic in fase solvente dall'aspetto lucido. Con residuo secco in peso pari a circa 54% ± 2, peso specifico di 1,1 ± 0,05 kg/l ed una resa teorica di 14 m²/l per strato.