

CEMENTO RAPIDO

Caratteristiche tecniche:

Il prodotto viene utilizzato per confezionare intonaci, calcestruzzi e malte di vario genere. Idoneo anche per eseguire stuccature di pavimentazioni, ceramiche, sanitari ecc. Vista la rapidità di presa, il cemento rapido risulta ottimo per interventi urgenti. Il prodotto è adatto sia all'utilizzo interno, sia esterno.

Modalità di utilizzo:

Per confezionare malte: miscelare 1 kg di prodotto con 2 o 3 kg di sabbia lavata, aggiungere immediatamente l'acqua e mescolare fino all'ottenimento della consistenza desiderata. I supporti devono essere puliti ed inumiditi prima dell'applicazione.

Per stuccare: preparare l'impasto aggiungendo circa 2 volumi di polvere ad un volume di acqua pulita, miscelare accuratamente con una cazzuola fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi ed applicare compattando con una spatola gommata.

Importante:

Preparare solo quantità di prodotto utilizzabili entro le 2 ore. Non aggiungere acqua all'impasto e non utilizzare materiale già in presa. Non sollecitare il materiale applicato prima di 24/48 ore. Non utilizzare al di sotto di +5°C o qualora siano possibili gelate entro 48 ore. Con condizioni di alta temperatura, vento o sole battente inumidire il materiale applicato per le prime 24/48 ore. Lavare le attrezzature utilizzate con acqua prima che inizi la presa. Smaltire i residui di materiale nel rispetto delle norme vigenti nel luogo di utilizzo. Conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, negli imballi originali integri.

**Utilizzare entro 9 mesi dalla data di confezionamento.
Prodotto conforme al DM 10/05/2004**

LEGGERE ATTENTAMENTE LE AVVERTENZE

Aggiornamento scheda tecnica: novembre 2011

via G. Galilei 39 • 35035 Mestrino (PD) • tel +39 049 904 8611 • fax +39 049 900 1695
www.multichimica.it • mailbox@multichimica.it

SCHEDA TECNICHE PRODOTTO	
CODICE	Art. 3204
NOME COMMERCIALE	CEMENTO RAPIDO
TIPO DI PRODOTTO	Cemento Rapido

PROPRIETA' CHIMICO - FISICHE	
Stato fisico	Pastoso
Colore	Grigio
Rapporto d'impasto	23-25 parti d'acqua con 100 parti di polvere
Resistenza alla compressione a 15mm	6 N/mm ²
Resistenza alla compressione a 1h	9 N/mm ²
Resistenza alla compressione a 3h	15 N/mm ²
Resistenza alla compressione a 28gg	40,5 N/mm ²
Resistenza alla temperatura	Da - 30°C a + 90°C

Cartoni 12 pz	1 kg
Cod. barre 80-20709-000356	
Cartoni 5 pz	5 kg
Cod. barre 80-20709-002046	