

OXXIDO RAME

(Pittura di fondo per realizzare effetto OXXIDO RAME)

CARATTERISTICHE GENERALI

Sistema decorativo a base di metallo per l'ottenimento di un effetto ossidato variabile. OXXIDO RAME è un fondo specifico per realizzare il ciclo decorativo OXXIDO RAME, per uso interno, pronto all'uso.

AVVERTENZE

- Teme il gelo;
- Mescolare accuratamente prima dell'applicazione;
- Non applicare su supporto caldo; Non applicare su muri umidi;
- Applicare a temperature compresa tra +10°C e +30°C
- Proteggere marmi, pietre, vetri e parti verniciate;
- Dopo l'uso lavare accuratamente gli attrezzi con acqua
- Stoccare in luogo asciutto ed al riparo dal gelo e dal sole

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicare due mani di OXXIDO RAME su muro precedentemente tinteggiato con OXXIDO FONDO. Prima di applicare OXXIDO RAME verificare che OXXIDO FONDO sia perfettamente essiccato. OXXIDO RAME si applica a pennello / rullo pelo corto, pronto all'uso, in due passate a distanza di almeno 4-5 ore l'una dall'altra. Trascorse almeno 12 ore dall'applicazione dell'ultima mano di OXXIDO RAME è possibile continuare il ciclo OXXIDO applicando OXXIDO PATINA. (*Applicare OXXIDO PATINA su OXXIDO RAME perfettamente asciutto*).

DATI TECNICI

| | |
|----------------------------------|---|
| COMPOSIZIONE | A base di copolimero sintetico in dispersione acquosa, pigmenti resistenti alla luce, cariche a granulometria calibrate ed additivi selezionati. |
| PESO SPECIFICO | 1590 ± 20 g/l (a 20°C) |
| RESA | 4 - 5 mq/l a due mani (su intonaco civile) |
| VISCOSITA' | 13000 ± 2500 cps (Brookfield DV-I/10 rpm a 25°C) |
| ASPETTO | Nero opaco |
| RICOPERTURA | 12 h (a 20°C / 65% U.R.) |
| CONFEZIONI | 1,25 LITRI |
| APPLICAZIONE E DILUIZIONE | Applicare due mani a pennello/ rullo pelo corto, non necessita di diluizione per applicazione a rullo. Se necessario diluizione max 10% con acqua se applicato a pennello. Si consiglia di non diluire il prodotto. |

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza, hanno carattere indicativo e non costituiscono garanzia di risultato. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sull'esclusiva responsabilità del cliente.

DRAGO F.LLI SRL - Via Yuri Gagarin 6/a - 42123 REGGIO EMILIA - p.iva 00224080358 -

TEL 0522 327660 / FAX 0522 327552 - info@creativewall.it - www.creativewall.it