



50658

Stucco universale in padella

DESCRIZIONE

Stucco poliestere bicomponente in latta.

Lo stucco universale PN 50658 è un prodotto per uso professionale. E' uno stucco poliestere per l'applicazione su lamiera, lamiera zincata, alluminio e fibra di vetro.

PROPRIETÀ FISICHE

Base: resina poliestere.

Induritore: Perossido di benzoile.

I due componenti sono da miscelarsi in rapporto pari al 2% in peso.

CONFEZIONAMENTO

Latta da 1,5 Kg.

Sacchetto di catalizzatore da 30 ml.

METODO DI APPLICAZIONE

1-Preparazione

Le superfici sulle quali applicare il prodotto devono essere pulite e sgrassate. Utilizzare sempre gli adeguati dispositivi di protezione personale.

2-Applicazione

- Prelevare il prodotto dalla latta ed aggiungere una quantità di catalizzatore pari al 2% in peso.
- Mescolare con le apposite spatole fino ad ottenere una colorazione omogenea.
- Applicare sul supporto

Lo spessore finale di prodotto applicato non deve superare gli 8mm.

CONDIZIONI DI CONSERVAZIONE

Per ottenere la massima durata di conservazione, immagazzinare il prodotto ad una temperatura tra i 15°C e i 25°C.

Temperature più alte riducono la durata di conservazione, mentre temperature più basse determinano una maggiore viscosità temporanea.

Effettuare la rotazione delle scorte secondo il criterio "FIFO": "Primo in entrata - primo in uscita".

AVVISO PER L'ACQUIRENTE

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili, ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo d'ogni garanzia, espressa o implicita:

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzazione, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità relativa.

Nessun'affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia in un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzazione finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

Nome: bt50597/8/9.doc	Validità: 24.03.2011
-----------------------	----------------------

3M Italia S.p.A.

Prodotti per Autocarrozzeria

20096 Pioltello (MI) – Via N. Bobbio, 21

Tel. 02 70351