



SCHEDA TECNICA

6-560 e 6-561

Additivi texturizzanti in polvere

1.965.6000 Additivo texturizzante in polvere grana fine
1.965.6100 Additivo texturizzante in polvere grana grossa

DESCRIZIONE PRODOTTO

6-560 e 6-561 sono polveri bianche calibrate di polietilene rispettivamente a grana fine e grana grossa. I due additivi compatibili anche tra loro, possono essere miscelati con tutti gli smalti Selemix mono- e bi-componenti per creare una finitura texturizzata uniforme che ne migliora la durezza superficiale e la resistenza alle abrasioni. La scelta del tipo di grana da utilizzare (fine o grossa) ed il quantitativo (da 3% al 5% max) dipendono dall'aspetto finale che si desidera ottenere.

SELEZIONE E PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto utilizzato.

APPLICAZIONE

6-560 e 6-561 sono confezionati in bottiglie di plastica da 200 gr. La confezione ha un tappo dosatore che permette di misurare 15 gr. di additivo alla volta.

		Minimo	Massimo.
Miscela in peso:	Smalto	1000	1000
	6-560 grana fine	30 (o 2 misurini)	50 (o 3 misurini)
	6-561 grana grossa	30 (o 2 misurini)	50 (o 3 misurini)
Applicazione HVLP:	Si raccomanda l'utilizzo dell'ugello dal diametro più grande suggerito nella scheda tecnica dello smalto di riferimento.		
Airless/Airmix:	Si raccomanda di contattare sempre il fornitore dell'attrezzatura perchè la polvere texturizzante potrebbe causare il rapido deterioramento delle parti meccaniche e delle membrane.		

CATALIZZATORI E DILUENTI

Per la corretta scelta di catalizzatore e diluente fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto.

SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza all'interno del sito www.selemix.com per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

Il prodotto si intende per esclusivo uso professionale.

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura dell'officina possono alterare i tempi di essiccazione.



è un marchio del Gruppo PPG.

PPG Italia Sales & Service S.r.l.

Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO), Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53