

MELIUM

Rev.01/2019

DESCRIZIONE

Stucco in pasta pronto all'uso per interni a base di gesso, resine speciali e cariche selezionate. Di facile applicazione, rapida essiccazione, presenta caratteristiche di buona scorrevolezza e ottima carteggiabilità. Ideale per la lisciatura delle pareti per approntarle alle decorazioni, garantisce l'ancoraggio ottimale dei prodotti scelti per la tinteggiatura.

CAMPI DI IMPIEGO

Adatto per correggere le imperfezioni dei muri, riempire fori, nascondere screpolature, anche su legno e prefabbricati di varia natura.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Supporti nuovi: spazzolare, spolverare eliminando ogni traccia di residui friabili, come polveri e detriti, e di residui oleosi. È consigliabile pretrattare con una mano di ALCAFIX diluito opportunamente con acqua.

Supporti pitturati: asportare la eventuale pittura in fase di distacco, spazzolare, spolverare e consolidare con una mano di ALCAFIX opportunamente diluito con acqua.

In ogni caso il supporto deve essere perfettamente asciutto, stagionato e pulito, esente da efflorescenze saline, da residui friabili ed oleosi.

APPLICAZIONE

Applicare il prodotto con spatola d'acciaio in una o due mani; l'eventuale seconda mano, sempre quando la prima è perfettamente essicata. Il film secco ottenuto va sempre carteggiato, spolverato ed opportunamente "fissato", prima di essere sovraverniciato. Non applicare su superfici calde o gelide, in presenza di forte ventilazione ed in ambienti con elevata umidità relativa.

Applicare con temperature comprese tra + 5°C. e + 30°C. È consigliabile sovraverniciare, considerando anche la mano del fissativo, almeno dopo 24 ore dall'applicazione.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

PRODOTTO

Stucco in pasta

PESO SPECIFICO

1,680±0,020 Kg/l

VISCOSITÀ

Pasta densa tixotropica

SPESSORI CONSIGLIATI

300-400 micron

NUMERO MANI CONSIGLIATE

1-2 mani

SOVRAVERNICIABILITÀ

24 ore con prodotti a base acquosa oppure a
solvente

METODO APPLICATIVO

Spatola metallica

RESA TEORICA

1-2 Kg/mq per uno strato di 300-400 micron

ESSICCAZIONE (A 23°C)

Secco al tatto

2-3 ore

Carteggiabile

Dopo 3-4 ore

LAVAGGIO ATTREZZI

Con acqua immediatamente dopo l'uso.

STOCCAGGIO

12 mesi in confezione integra lontano da fonti di calore, in luogo fresco ed aerato, al riparo dal gelo.

Le suddette nozioni tecniche riguardanti l'applicazione e l'uso corretto dei prodotti non significano, assunzione da parte dell'ALCAS ITALIA s.r.l. di responsabilità per l'uso e l'applicazione dei prodotti stessi. A causa della imprevedibile variabilità delle condizioni di impiego, l'APPLICATORE è tenuto a verificare con prove dirette l'impiego del prodotto nelle proprie condizioni. Ci riserviamo di modificare il contenuto del presente documento, senza alcun preavviso. Non appena una nuova versione di questa scheda tecnica sarà disponibile, questa non sarà più valida.