

## SCHEMA TECNICA

Data revisione:  
Mar 2020

# SELEMIX® ADDITIVO PER MARTELLATI 6-540

## DESCRIZIONE PRODOTTO

L'additivo effetto martellato *Selemix* 6-540 è un additivo silconico per creare un effetto martello nello smalto. Può essere utilizzato con gli smalti 1K rapida essiccazione 7-61X, smalti 1K nitro 7-3XX e con lo smalto 2K poliuretano 7-510.

Si consiglia di applicare una prima mano di smalto senza l'additivo per martellati, quindi una seconda mano di smalto aggiungendo l'additivo. Questo processo è molto importante in particolare se il manufatto deve essere conservato esternamente.

Lo smalto contenente 6-540 non deve essere applicato in prossimità di altre applicazioni in quanto potrebbe comportare difetti di verniciatura causate da contaminazioni (crateri).

## PRODOTTI

6-540 Per martellati - *Selemix*

## PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto *Selemix* utilizzato

## MISCELAZIONE

Aggiungere indurente e diluente secondo la scheda tecnica dello smalto *Selemix* utilizzato



Caratteristiche	Convenzionale			
	7-310 Nitro	7-330 Nitro extra	7-510 Poliuretano	7-610 Rapida essiccazione
<b>In peso:</b>				
Smalto <i>Selemix</i>	1000	1000	1000	1000
Additivo per martellati 6-540	25-35	25-35	25-35	25-35
Catalizzatore	-	-	(9-510) 500	-
Diluente (vedi schede tecniche dello smalto)	750-850	300-400	750-850	80-120

## APPLICAZIONE

Fare riferimento alla scheda tecnica dello smalto Selemix utilizzato

Applicare una prima mano senza additivo per martellati 6-540 ed una seconda mano con 6-540

## DATI TECNICI

Dati relativi all'additivo come fornito:

Peso specifico:	0.875
Contenuto di solido (in peso):	1.2%
Contenuto di solvente (in peso):	98.8%
COV (g/L)	865g/L

## CODICE PRODOTTO E DESCRIZIONE

Codice Selemix	Codice breve	Descrizione	Lattaggio
1.965.4000/E0.35K	6-540	Additivo per martellati	0.35 Kg

## SALUTE E SICUREZZA

Fare sempre riferimento alla Scheda di Sicurezza e alle informazioni sulla confezione per i dettagli in materia di salute e sicurezza e per le regole di stoccaggio.

## IL PRODOTTO SI INTENDE PER ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

Le informazioni contenute in questa scheda sono a scopo puramente indicativo.

Chiunque faccia uso del prodotto senza averne preventivamente accertato l'idoneità per l'uso a cui si intende adibirlo, lo fa a proprio rischio e pertanto, PPG declina qualsiasi responsabilità relativamente alle prestazioni del prodotto o a qualsiasi perdita o danno derivanti da un simile uso (ad esclusione di morte o lesioni personali risultanti da nostra negligenza). Le informazioni contenute in questa scheda sono soggette a modifica alla luce dell'esperienza e della nostra politica di costante sviluppo dei prodotti.

I tempi di essiccazione indicati rappresentano valori medi a 20 °C. Lo spessore del film di verniciatura, l'umidità e la temperatura possono alterare i tempi di essiccazione.

### PER ULTERIORI INFORMAZIONI CONTATTARE:

PPG Italia Sales & Services Srl  
Via A. De Gasperi 17/19 - 20020 LAINATE (MILANO)  
Tel: 02 931792.1, Fax: 02 931792.53