





## UNIEPOX V

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in peso)                      Base - 100  
Induritore - 20

RAPPORTO DI MISCELAZIONE (in volume)                      Base - 100  
Induritore - 30

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO - Miscelare accuratamente base e catalizzatore

POT LIFE A 20°C - 8/10 ore

APPLICAZIONE                      Metodo - Spruzzo convenzionale, airless, rullo, pennello  
Diluizione - 5/10%  
Temperatura - minima 5°C, massima 40°C  
Pressione per lo spruzzo - 4 atm  
Diametro ugello - Airless: standard 13/50  
Convenzionale: 1,6/1,8 mm

FONDI COMPATIBILI - Zincanti organici e inorganici; Fondi epossidici

FINITURE COMPATIBILI - Ogni tipo di smalto

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO - Trattamento con idoneo primer.  
Se impiegato come fondo:  
su ferro - sabbatura di vario grado + sgrassaggio  
lamiera zincata e alluminio - lavaggio con  
fosfosgrassatore (tipo KeyKOTE I/M3 MacDermid)

ESSICCAZIONE A 20°C                      Fuori polvere - 30 minuti  
Al tatto - 1/2 ore  
In profondità - 12 ore  
Sovraverniciabile - sempre nel tempo

RESISTENZE CHIMICO-FISICHE - Temperatura                      : fino a 90 °C  
Agenti chimici                      : buono  
Acque di varia durezza                      : ottima  
Acque di mare                      : ottima  
Acidi minerali diluiti                      : buono  
Acidi organici dil.                      : buono

### PPG Univer S.p.a.

Via Monte Rosa, 7  
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a  
Fax 0163.80.66.96

Servizio Commerciale:  
Tel. 0163.80.66.10

[www.univer.it](http://www.univer.it)  
e-mail: [univer@univer.it](mailto:univer@univer.it)



PPG Architectural  
Coatings EMEA

Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV

=UNI EN ISO 9001/2000=



## UNIEPOX V

Alcali	: buono
Idrocarburi alifatici	: ottimo
Oli e grassi	: ottimo
Luce solare	: scarse

DURATA A MAGAZZINO - 12 mesi nei contenitori originali

CONFEZIONI - Latte da Kg.20

NOTE - Con il convertitor UniepoX V non sono riproducibili quelle tinte nella cui formulazione compaiono la pasta Rosso Vivo 29 e Bordeaux 80.

\*Nelle tinte ove è previsto l'utilizzo delle paste 38,43,44 è necessario l'utilizzo del catalizzatore epossidico special;

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza , ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione (Data ultima verifica:29/10/2019)

### PPG Univer S.p.a.

Via Monte Rosa, 7  
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a  
Fax 0163.80.66.96

Servizio Commerciale:  
Tel. 0163.80.66.10

[www.univer.it](http://www.univer.it)  
e-mail: [univer@univer.it](mailto:univer@univer.it)



PPG Architectural  
Coatings EMEA

Region Southern Europe

AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV

=UNI EN ISO 9001/2000=