



ZINCANTE EPOSSIDICO TIX

V.O.C. - 488 g/l (23,6% in peso) +/- 2% prodotto catalizzato

RESIDUO SECCO - in peso - 76,4% +/- 2% prodotto catalizzato
percentuale di zinco nella pellicola secca 62%

2.9 Rapporto di catalisi - (in peso) Base - 100
 Induritore - 8%

(in volume) Base - 100
 Induritore - 20

2.10 Pot-life della miscela a 20 °C - 8 ore circa

2.11 Aspetto del film - Opaco

2.12 Colore - Grigio

3 INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

3.1 Diluizione consigliata - 5 % circa con DS 51

3.2 Metodo di applicazione - Spruzzo airless, spruzzo convenzionale.
Per piccoli ritocchi è ammesso il pennello.
Durante l'applicazione tenere la miscela in leggera
agitazione.

3.3 Campi di impiego - Zincatura a freddo di strutture in acciaio esposte in atmosfera
industriale e marina, tipo tubazioni a mare, condotte forzate,
pontili, serbatoi, impianti petrolchimici, ecc. Non è consigliato
in immersione o esposizione ad acidi forti o alcali.
E' sovraverniciabile con epossidici, epossivinilici, vinilici,
epossicatrame, cloroacuciù, siliconi, poliuretanicci ecc.,
ad esclusione dei prodotti alchidici.
E' particolarmente indicato per ritocchi su zincante inorganico.

PPG Univer S.p.a.

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

Servizio Commerciale:
Tel. 0163.80.66.10

www.univer.it
e-mail: univer@univer.it



PPG Architectural
Coatings EMEA
Region Southern Europe
AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=



ZINCANTE EPOSSIDICO TIX

4 INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

4.1 Temperatura di conservazione - Min + 5 °C, max + 40 °C

4.2 Stabilità nei contenitori originali - 12 mesi

Conservare in recipienti ben chiusi e al riparo dal gelo

Dati e prescrizioni contenuti nella presente scheda tecnica derivano dalla nostra migliore esperienza, ma in ogni caso sono da ritenersi puramente indicativi e comunque variabili a nostra discrezione. (Data ultima verifica 18/05/2015).

PPG Univer S.p.a.

Via Monte Rosa, 7
28010 Cavallirio (NO)

Tel. 0163.80.66.11 r.a
Fax 0163.80.66.96

Servizio Commerciale:
Tel. 0163.80.66.10

www.univer.it
e-mail: univer@univer.it



PPG Architectural
Coatings EMEA
Region Southern Europe
AZIENDA CON SISTEMA QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV
=UNI EN ISO 9001/2000=