

Versione del 22.02.1996

SPARTITRAFFICO, serie 182.000

Generalità e campo d'impiego: prodotto formulato con clorocaucciù combinato con resine alchidiche modificate, caratterizzato da un rapido rilascio del solvente ed un'eccellente resistenza all'abrasione.

Il breve tempo di essiccamento offre il vantaggio di impedire il traffico solo per un tempo limitato; l'ottima resistenza all'abrasione rende d'altra parte questo prodotto idoneo all'utilizzo in ogni condizione.

L'oculata composizione del formulato conferisce inoltre una buona resistenza agli agenti atmosferici ed all'attacco di microorganismi.

Colori: bianco e giallo. Altre tinte su richiesta .

Peso specifico: $1,30 \pm 0,05 \text{ kg/dm}^3$ a 23°C , riferito al bianco. (*)

Contenuto in solidi: $69 \pm 4\%$ riferito al bianco . (*)

Essiccazione: a 20°C e con buona ventilazione si hanno i seguenti tempi di essiccamento:

fuori polvere ca. 10' - 20' (*) ;

duro in profondità ca. 10 - 15 h (*) .

Spessori diversi da quelli consigliati possono pregiudicare i tempi di essiccamento.

Metodi di applicazione: a spruzzo.

Condizioni di applicazione: è preferibile l'applicazione con temperatura compresa fra i 5°C ed i 35°C , in atmosfera né nebbiosa, né piovosa, su supporto pulito ed asciutto.

Diluizione: con DILUENTE NITRO EXTRA 900.032 od altro diluente di pari caratteristiche, 10 - 20% ca. per applicazioni a spruzzo.

Spessore consigliato del film secco: 150 - 200 μm .

Consumo teorico riferito allo spessore del film secco: 280 - 380 g/m^2 .

Resa reale: ca. il 30% in meno rispetto il teorico , con applicazione a spruzzo, pari a 20 - 30 m di striscia larga 10 cm per Kg di pittura come fornita.

Numero di strati da applicare: 1 (uno).

Magazzinaggio: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.

(*) Valori soggetti a variazione per tinte fuori cartella o su specifica richiesta del cliente.



Colorificio Zetagi s.r.l.
36051 Olmo di Creazzo (VI)
Via Monte Pasubio, 41/43
Tel. 0444 228300
Fax 0444 228366
E-mail: zg@zetagi.it

COLORIFICIO SRL
zetagi