

Versione del 13.12.2002

ZINCANTE ORGANICA SIL.CO. codice 719.117

Generalità e campo di impiego: fondo ad aria a base di resine acriliche modificate e polvere di zinco. Lo zinco garantisce buona protezione contro la dissoluzione anodica e ritardo nella formazione della ruggine mentre la resina acrilica conferisce buona elasticità al prodotto, che presenta anche le seguenti caratteristiche: buona aderenza, resistenza alle intemperie e all'ingiallimento e buona durezza superficiale. Può essere convenientemente usato per ritocchi in opera o riparazioni di parti di zincante o di superfici zincate a caldo.

Aspetto: opaco

Colore: grigio

Peso specifico: $1,5 \pm 0,1$ kg/dm³, a 23°C.

Contenuto in solidi: (66 ± 3)%

Viscosità: a 23°C viscosità Brookfield sul primo componente (spindle 4; 0.5 RPM)
100-200 mPa s (**)

Essiccazione: Fuori polvere in 10' -15' a 20°C.
duro in profondità in 1 - 2 ore a 20°C.

Metodi di applicazione: a spruzzo con aerografo o airless

Condizioni di applicazione: è consigliabile l'applicazione su metalli accuratamente puliti e sgrassati a temperatura, dell'aria e del supporto compresa, fra i 5° e i 35°C. Prima di applicare la Zincante organica effettuare una sabbatura SA 2 ½. Ove non possibile una spazzolatura SA3. È sconsigliato verniciare se l'atmosfera è piovosa, nebbiosa, o ventosa.

Diluizione: con ca. 0 - 10 % di diluente ritardante 906007 o altro diluente anidro o di caratteristiche simili.

Spessore consigliato del film secco: 30 - 40 µm.

Consumo teorico riferito allo spessore del film secco: ca. 80-110 g/m².

Resa reale: ca. il 30% in meno rispetto il teorico, con applicazione a spruzzo

Numero di strati da applicare: 1

segue



Colorificio Zetagi s.r.l.
36051 Olmo di Creazzo (VI)
Via Monte Pasubio, 41/43
Tel. 0444 228300
Fax 0444 228366
E-mail: zg@zetagi.it

COLORIFICIO SRL
zetagi

SCHEDA TECNICA

Le informazioni qui fornite sono basate su ricerche da noi eseguite e pertanto devono ritenersi accurate. Non possiamo comunque dare alcuna garanzia ed i nostri clienti sono invitati a controllare che le informazioni date si adattino al loro specifico impiego.

Seguito codice 719.117, versione del 13.12.2002

Garanzie e collaudo: si garantisce un contenuto di zinco sul secco pari a 60 ± 2 %

Magazzinaggio: 12 mesi in ambiente fresco e asciutto.

(**) Parametri sottoposti a controllo per ogni lotto. Su specifica richiesta del cliente sono disponibili i metodi utilizzati.



Colorificio Zetagi s.r.l.
36051 Olmo di Creazzo (VI)
Via Monte Pasubio, 41/43
Tel. 0444 228300
Fax 0444 228366
E-mail: zg@zetagi.it

COLORIFICIO SRL
zetagi