

BRAVA



**LE VERNICI
PER LA NAUTICA**



YACHT PAINTS

LA NOSTRA STORIA - OUR HISTORY

Negli anni che seguono la prima guerra mondiale, Mr. Ryland, proprietario di un colorificio a Birmingham fondato agli inizi dell'ottocento, conosce il Signor Basso di Genova che trascorre parecchio tempo in Gran Bretagna per studio commerciale e molto quotato nel Unito per le sue

Nel 1926 venne società tra i due Basso Ryland Brava divenne colorifici italiani vernici e i suoi belle navi italiane: "Giulio Saturnia", "Vulcania". Già allora, e poi maggiormente dopo l'ultima guerra, la Brava fu tra i primi colorifici nazionali a qualificarsi per le vernici per la Nautica.



1926

quindi fondata a Genova la uomini d'affari. La B.R.A.V.A.: Anonima Vernici Affini. La rapidamente uno dei primi specializzati in Marina; le sue smalti proteggevano le più

Cesare", "Augustus",


all'avanguardia, sicché le loro formule originali realizzate nel risultarono vincenti. Gli inglesi cedettero alla socia Brava non ma anche la prestigiosa immagine delle etichette nell'insuperato Vittoriano che il colorificio genovese ha religiosamente tuttora per le sue classiche vernici "Rylard".



1937

Gli Inglesi erano colorificio genovese solo la loro tecnica, stile navale conservato e usa

La BRAVA oggi, pur mantiene nella nel quale la qualità assoluta, e solo non temono il l'ambiente marino,



1929

essendosi espansa verso altri campi del mondo delle vernici, nautica il suo settore principale, dei prodotti ha un importanza aziende con radicata tradizione continuo confronto con così affascinante e terribile.

The BRAVA history begins in the years just after the first world war. Mr. Ryland, the owner of a paint factory in Birmingham, England, made acquaintance with Mr. Basso from Italy. Very soon they found out that they were of the same opinion in most questions and became close friends.

The RYLAND factory in Birmingham which was established in the begin of 1800, had at that time very high reputation and especially for their yacht paints. Mr. Basso and Mr. Ryland immediately decided to set up a new RYLAND paint factory in Italy. In Genoa, March 1926, the new company BRAVA was born (BRAVA, standing for Basso Ryland Anonima Vernici Affini).

The original formulas, together with the technical "know how" and also labels with their prestigious image in Victorian age yacht style, were handed over to BRAVA. Very soon the BRAVA company became one of the leading Italian paint manufacturers specialized in yacht paints and varnishes. BRAVA varnishes, enamel and antifoulings defended the most famous Italian ships as "Giulio Cesare", "Augustus", "Saturnia" and "Vulcania".

BRAVA now, even if expanded in some other corners of paint world, has in yacht paints the company's main market, a market in which the quality of the products has an absolute importance. BRAVA is in the forefront and has a leading position in several fields. The old prestigious labels, that have been preserved, is today used on classical clear varnish RYLARD.

The original formulas, together with the technical "know how" and also labels with their prestigious image in Victorian age yacht style, were handed over to BRAVA.



Eugen, 1876



2001




1926




1930



1931



1870



1954




1974



2011

LE VERNICI TRASPARENTI <i>CLEAR VARNISHES</i>	Pag. 3
LE ANTIVEGETATIVE <i>ANTIFOULINGS</i>	Pag. 5
Eliche, assi, piedi e flaps <i>Propellers, stern drives and flaps</i>	Pag. 6
GLI SMALTI <i>ENAMELS</i>	Pag. 7
I gommoni <i>Inflatables</i>	Pag. 8
COMPLEMENTI <i>COMPLEMENTS</i>	Pag. 9
SISTEMA EPOSSIDICO <i>EPOXY SYSTEM</i>	Pag. 9
La coperta in teak <i>Teak deck</i>	Pag. 10
L'epossidica ed il legno <i>Epoxy wood systems</i>	Pag. 10
L'osmosi <i>Osmosis</i>	Pag. 10
I FONDI E GLI STUCCHI <i>UNDERCOATS AND FILLERS</i>	Pag. 11
I PRIMERS <i>PRIMERS</i>	Pag. 13
CARTELLE COLORI <i>COLOURS CARDS</i>	Pag. 14
ELENCO DISTRIBUTORI <i>DISTRIBUTORS LIST</i>	Pag. 16

RYLARD VG 63

**Vernice oleofenolica grassa, lucida o satinata**

E' senz'altro il non plus ultra delle vernici per legno, la sua notorietà ne è garanzia. E' una vernice oleofenolica grassa, risultato della cottura degli olii pregiati di lino e di legno, unica nel suo genere. Estremamente elastica, penetra nel legno, ne segue il movimento e non sfoglia mai.

Tung oil based clear varnish, glossy or satin

Yacht clear varnish, pure tung and linseed oil based. VG 63 is very elastic and penetrating and it doesn't exfoliate. It is particularly indicated for yacht application or for the protection of the wood near the sea or in mountain environment.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry : **12 h**

resa / coverage : **20 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **24 h.**



RYLARD VG 62 FAST

**Vernice oleopolietanica, lucida o satinata**

E' la versione a rapida essiccazione della VG 63, da preferirsi laddove sia importante una durezza della pellicola, o siano richiesti tempi di applicazione più rapidi. E' dotata di resistenza meccanica tale da renderla indicata anche in applicazioni su superfici calpestabili.

Oil and polyurethane clear varnish, glossy or satin

VG 62 is an oil and polyurethane varnish, for the painter who desire a faster drying and an harder film then "VG 63 Varnish". It is particularly indicated for yacht application.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry : **3 h**

resa / coverage : **20 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**



RYLARD VG 61 DEFENDER

**Primer grasso per legno**

E' un prodotto per la preparazione del legno a base di oli pregiati di lino e di legno. Arricchisce la fibra del legno impermeabilizzandolo, proteggendolo da marcescenze e parassiti e, se usato in più mani, fornisce una finitura semilucida che protegge il legno senza sfogliare.

Tung oil based wood primer

It is a waterproofing product, tung and linseed oil based, for exterior wood. It forms a long-lasting barrier and prepare the wood for VG63 or VG62 finish. Applied in two or three coats, is a fantastic finishing.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry : **12 h**

resa / coverage : **15/20 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **24 h.**



RYLARD VG 66 PREMIUM

**Vernice trasparente per legno**

E' una vernice per legno oleofenolica modificata di massima qualità con filtri U.V., protegge in maniera duratura il legno esposto alle intemperie, al sole ed agli sbalzi termici, unendo ottime doti di elasticità e tenuta nel tempo ad una notevole e persistente lucidità.

Wood clear varnish

High gloss tung and linseed oil based marine varnish, U.V. filters, extremely elastic durable and protective. Durable high gloss. It is ideal for varnishing wooden boats.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry : **6 h**

resa / coverage : **16 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **24 h.**



RYLARD VG 64 Y&B

**Vernice trasparente per legno**

VG 64 è un flatting marino a base oleoresinosa di tipo classico che accoppia eccellenti doti estetiche di brillantezza e specularità a ottime prestazioni di durata e resistenza in ambiente marino resistendo a sbalzi termici, salsedine e agenti atmosferici

Wood clear varnish


Flexible, single-component varnish with high filling power. It is ideal for yacht application and for wood near the sea.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry : **8 h**

resa / coverage : **18 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **24 h.**



ROYAL RYLARD

**Vernice poliuretana bicomponente**

Vernice trasparente ad elevata brillantezza e resistenza, studiata per le finiture lucide di legni esposti all'esterno e come finitura dopo l'applicazione di EpoFibra. Filtro solare.

Two pack clear varnish

Two pack polyurethane varnish, with high gloss retention and good resistance to the marine environment. It can be apply directly on epoxy resins.

diluyente / thinner: **"PER POLIURETANICI"**
essiccazione al tatto / touch dry : **4 h**

resa / coverage : **12 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**



RYLARD IMPREGNANTE

**Impregnante per legno**

Penetrante rinforzafibre per la preparazione e la protezione del legno. E' un preparato con ottima fluidità per penetrare nel legno e proteggerlo dalle infiltrazioni d'acqua e dai suoi nemici naturali quali muffe e parassiti, per la preparazione del fondo alla vernice RYLARD.

Wood primer

Wood primer specifically formulated to give protection to all exterior or interior woods. Penetrating deep into the wood, it form a long lasting barrier, providing the ideal base for varnish.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry : **6 h**

resa / coverage : **15/20 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**



La cura del legno - wood care

I legni della barca sono gli elementi che immediatamente mettono in risalto la bellezza ed il livello di cura e stato di salute della stessa. Un legno ingrigito semicoperto da una vernice che spellicola, rappresenta senz'altro uno degli spettacoli più desolanti ai quali siamo costretti ad assistere in porto. Ecco l'importanza della vernice trasparente, anche se la nostra barca è di vetroresina ed i legni sono relegati a funzioni meramente estetiche. Applicare in questi casi, ed a maggior ragione laddove il legno è elemento sostanziale dell'imbarcazione, la vernice RYLARD VG 63 è senz'altro il miglior modo per poter dire pienamente soddisfatti della nostra barca oggi e per lunghi anni a venire. RYLARD VG 63 infatti è molto elastica e non sfoglia perchè lei stessa si adatta ai movimenti del legno, seguendolo nelle sue inevitabili flessioni e dilatazioni.

The wood is the element that immediately bring out the beauty and the level of care and health status of a boat. A grayed wood, partly covered by a cracked paint, is undoubtedly one of the most sad events we are forced to assist in port. Here the importance of varnish, even though our boat is in fiberglass, and wood is purely a decoration. Apply a RYLARD varnish is the best way to be fully satisfied with our boat today and for many years to come.



Finiture trasparenti - clear varnishes

Si può scegliere tra due diversi cicli di pitturazione: il ciclo bicomponente ed il ciclo monocomponente. Nel primo, a livello di finitura, si userà il ROYAL RYLARD TRASPARENTE, nel secondo, il più classico, si userà a scelta la VG 62 o la VG 64 oppure la VG 63, che rappresenta senz'altro la scelta migliore per le sue insuperabili caratteristiche di elasticità, resistenza e doti estetiche.

Molto importante è il numero delle mani da applicarsi, che può variare secondo l'assorbimento del legno e della qualità del lavoro che si intende ottenere, ma almeno 5/6 mani sono da suggerirsi, anche perché le applicazioni devono essere fatte con mani sottili e numerose per ottenere una superficie elastica ed assicurare una buona adesione tra una mano e l'altra. Tali caratteristiche della pitturazione sono fondamentali su un materiale come il legno che è soggetto a movimenti dovuti agli sbalzi di temperatura ed umidità.


Se il legno è nuovo o riportato a nuovo, bisogna far precedere alle vernici una o due mani di VG 61 DEFENDER o RYLARD IMPREGNANTE per saturare la fibra del legno in profondità. Un'alternativa è l'impregnazione del legno con resine epossidiche, in questo caso applicare due mani di EPOFIBRA e proseguire il ciclo con il ROYAL TRASPARENTE. Sia nel caso delle vernici monocomponenti che di quelle bicomponenti si procederà applicando le prime mani diluite con gli appositi diluenti in ragione del 30/40% riducendo sempre la diluizione fino ad arrivare alle ultime due di prodotto puro. Una leggera carteggiatura con carta molto fine, tra una mano e l'altra, può essere necessaria per rimuovere piccole impurità e livellare la superficie. Su legno già verniciato ed ancora in buone condizioni sarà sufficiente, a titolo di manutenzione, l'applicazione di due mani di vernice precedute da una leggera carteggiatura per livellare la superficie. Le superfici da pitturare devono sempre essere spolverate con stracci puliti per rimuovere sporcizia, polvere e residui di carteggiatura; è importante inoltre, nel caso di pitturazioni all'aperto, fare in modo che la pittura sia già asciutta prima che l'eventuale rugiada possa rovinare il film della pittura, opacizzandolo.



LA BARCA DI LEGNO, cicli monocomponenti tradizionali WOODEN BOATS, one pack traditional systems

	PRIMER primer	n. mani n. coats	FONDO undercoat	n. mani n. coats	FINITURA top coat	n. mani n. coats
carena - bottom	VG 61 defender oppure Impregnante	2	Fondo antiv.	4	antifouling	2
fiancate - topsides finitura trasparente / clear	VG 61 defender oppure Impregnante	2			VG 63 - 62 oppure VG 64	5/6
fiancate - topsides finitura coprente / unclear	VG 61 defender oppure Impregnante	2	Sottofondo	2	Supersmalto	2/3
cabina - cabin	VG 61 defender oppure Impregnante	2			VG 62	2

It's possible to choose between two or one pack systems. In the two pack system use ROYAL RYLARD as top coats, in the one pack, more traditional and classic, choose between VG 62, VG 64 or VG 63, that represents the better choice for its characteristics of elasticity and resistance. It is very important to apply the right number of coats, it depends on wood absorption and the quality of the job to be obtained, but at least 5/6 varnish coats are necessary, as the applications must be done in more layers in order to obtain an elastic surface. Such characteristic is very important on wood as the movements caused by temperature and humidity changes. On new wood, or brought back to new, it must precede one or two layers of RYLARD VG 61 DEFENDER or RYLARD IMPREGNANTE in order to saturate the fibers of the wood in depth. An alternative is the impregnation with epoxy resin, two hands of EPOFIBRA, and going on with ROYAL RYLARD TRASPARENTE. A gentle sand with 280/320 sand paper, between the coats, can be necessary in order to remove small dust and to level the surface. On painted wood, still in good conditions, is sufficient a coat of maintenance preceded by a light sand in order to level the surface.



The surface to be painted must always be cleaned with clean rags in order to remove soil and dust.

It is important moreover, in the event of open air paintings, to be sure that the painted surface will be dry before the dew appear, it can ruin the glossiness of the varnish.

LA BARCA DI LEGNO, cicli bicomponenti WOODEN BOATS, two pack systems

	PRIMER primer	n. mani n. coats	FONDO undercoat	n. mani n. coats	FINITURA top coat	n. mani n. coats
carena - bottom	Epofibra	2	Resina epo. Epofibra	3/4	antifouling	2
fiancate - topsides finitura trasparente / clear	Epofibra	2			Royal trasp.	2/3
fiancate - topsides finitura coprente / unclear	Epofibra	2	Stucco epo. (opzionale)	1	Royal Rylard	2

RYLARD RACING

**Antivegetativa extrascorrevole al PTFE**

Antivegetativa extra scorrevole concepita per ridurre al minimo l'attrito dello scafo nell' acqua. E' indicata per barche a vela o a motore anche con velocità elevata. Non contenendo rame si può applicare anche sulle imbarcazioni in alluminio ed in generale su tutte le parti metalliche.

PTFE antifouling

Rylard Racing is a PTFE based copper free extra-slippery antifouling, for sailing and motor boats. It's suitable also for aluminium boats and metal parts, and is available in extra white.

diluyente / thinner: **"PER ANTIVEGETATIVE"**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**

resa / coverage : **10 mq/lt**
varò / launching: **min 24 h**



ENERGY

**Antivegetativa per scafi veloci**

Antivegetativa per imbarcazioni a motore, anche veloci, a vela; mantiene lo scafo a lungo pulito e levigato. Non contiene rame: si può applicare anche su imbarcazioni in alluminio e su tutte le parti metalliche. Mantiene le tinte vivaci ed il bianco candido senza aloni verdastri o viraggi di tinta.

Copper free antifouling

ENERGY is a copper free antifouling suitable for extra fast boat, aluminium boats and metal parts. It is available in brilliant colours and extra white.

diluyente / thinner: **"PER ANTIVEGETATIVE"**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**

resa / coverage : **10 mq/lt**
varò / launching: **min 24 h**



MERCURY

**Antivegetativa autolevigante**

Antivegetativa autolevigante con rilascio costante dei suoi principi attivi. Contiene speciali additivi che ne potenziano l'azione antifouling rendendola efficace sia per imbarcazioni a vela che a motore. E' idrofila, e riduce notevolmente l'attrito dell'acqua sulla carena. Non adatta per alluminio.

Selfpolishing antifouling

First quality self-polishing antifouling for sailing and motor boats with speed less than 35 knots. Contains special antislime additive. It has a controlled leaching rate that give outstanding antifouling performance. Not suited for aluminium.

diluyente / thinner: **"PER ANTIVEGETATIVE"**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**

resa / coverage : **8 mq/lt**
varò / launching: **min 24 h**



SUPERTROPICAL

**Antivegetativa long-life**

Antivegetativa di lunga durata adatta ad ogni tipo di imbarcazione, a vela o a motore, anche veloci. Contiene speciali additivi antilimo e antialghe che ne potenziano l'azione. Il Bianco Extra, al contrario degli altri colori, è adatto anche ad imbarcazioni in alluminio.

Long-life antifouling

It has a controlled leaching rate for long lasting fouling protection (also static). Contains special antislime additive. Suitable for aluminium in Extra White colour.

diluyente / thinner: **"PER ANTIVEGETATIVE"**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**

resa / coverage : **8 mq/lt**
varò / launching: **min 24 h**



PARANZA

**Antivegetativa universale**

Antivegetativa di tipo universale per imbarcazioni in vetroresina, legno o ferro, che non sviluppi elevate velocità. Può essere applicata sulla maggior parte delle vecchie antivegetative. Non è adatta all'impiego su alluminio.

All purpose antifouling

Traditional antifouling copper based suitable for wood, steel or polyester boats. Can be applied on most old antifouling. Not suitable for aluminium

diluyente / thinner: **"PER ANTIVEGETATIVE"**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**

resa / coverage : **10 mq/lt**
varò / launching: **min 24 h max 7 gg.**



ANTIVEGETATIVA GOMMONI

**Antivegetativa per gommoni**

Antivegetativa per gommoni direttamente applicabile sia su gomma che su vetroresina. Si applica, senza alcun fondo, su PVC, Hyppalon o altri tipi di tela gommata. E' indispensabile una profonda pulizia della gomma con detersivi idrosolubili ed una carteggiata a bagnato.

Rubber boats antifouling

Rubber boats antifouling extremely elastic. Directly applicable on rubber, PVC, hypalon after smoothing and washing.

diluyente / thinner: **"PER GOMMONI"**
riverniciabilità / overcoating: **6 h.**

resa / coverage : **6 mq/lt**
varò / launching: **min 24 h.**



ANTIVEGETATIVA ELICHE

**Antivegetativa per eliche, assi, piedi motore e flaps**

Antivegetativa ad alto potere adesivo e durezza, per proteggere dalla vegetazione eliche, assi, flaps e piedi motore. Aderisce anche se applicata direttamente su bronzo o altro metallo, ma è consigliabile applicare una mano di "Primer per eliche".

Antifouling for propellers, stern drives and flaps

Special antifouling for best protection of stern drives and propellers. Apply 2 coats on a coat of "Primer per eliche".

diluyente / thinner: **"PER ANTIVEGETATIVE"**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**

resa / coverage : **8 mq/lt**
varò / launching: **min 24 h.**



Scelta del prodotto - product choice

L'antivegetativa va scelta in base alla velocità di crociera dell'imbarcazione ed al materiale con il quale è costruita. Su scafi in legno o plastica si possono applicare tutte le antivegetative Brava senza particolari avvertenze che non siano quelle di utilizzare, se necessario, gli appositi Primers, mentre per scafi in alluminio o lega leggera si deve applicare un'antivegetativa senza rame tipo la "ENERGY", ciò per evitare le correnti galvaniche altamente corrosive che si produrrebbero.

Anche le imbarcazioni in ferro sono soggette al pericolo delle correnti galvaniche, però in misura molto minore: è quindi possibile applicare anche antivegetative a base rame, tipo "MERCURY" o "SUPERTROPICAL", purché sia applicato precedentemente un ciclo anticorrosivo ed isolante a base di "GALVAZETA" e "FONDO PER ANTIVEGETATIVE" come prescritto.



The antifouling can be chosen according to the cruise speed, the material of which the boat is built and the price of the product. It is important to point out the fact that the price of an antifouling only in a small part contributes to the total cost of a careening.

	Materiale di costruzione / construction material	Antivegetativa
	vetroresina - polyester	Rr - Me - St - Pa
	legno - wood	Rr - Me - St - Pa
	alluminio - aluminium	Rr - En - St (bianco)
	vetroresina/legno - polyester/wood (- di 35 n.)	Rr - En - Me - St - Pa
	vetroresina/legno - polyester/wood (+di 35 n.)	Rr - En - St
	alluminio - aluminium	Rr - En - St (bianco)
	carena in vetroresina - polyester	Rr - En - Me - St - Gm
	PVC, neoprene, hypalon ecc.	Gm
	metallo - metal	En - El

Rr=Rylard Racing En=Energy Me=Mercury St=S.tropical Pa=Paranza Gm=AF Gommoni El=AF Eliche

Preparazione della superficie - surface preparation

Su barca nuova è necessario applicare gli appositi Primers in funzione del materiale di costruzione. Dovendo pitturare su antivegetative preesistenti note è necessario carteggiare con carta abrasiva n. 80/100 la precedente antivegetativa, ciò per rimuovere lo strato superficiale esaurito, soprattutto se la precedente antivegetativa era del tipo non autolevigante. La carteggiatura deve essere eseguita sempre ad umido, ciò per evitare il più possibile la formazione di polvere che può essere molto pericolosa per l'operatore. Indossare comunque gli strumenti personali di protezione, quali occhiali, guanti e maschera. Su antivegetative preesistenti non conosciute applicare come fondo isolante una mano di "Fondo per antivegetative". Applicare l'antivegetativa a pennello o a rullo, anche l'applicazione a spruzzo è possibile ma bisogna prestare più attenzione agli strumenti di protezione personali (maschera e occhiali). L'applicazione deve avvenire rispettando le rese e le

quantità suggerite dalle apposite tabelle inquanto una applicazione di quantità minore pregiudicherebbe la durata della protezione antivegetativa. Due mani di antivegetativa sono sempre necessarie ed una terza di rinforzo sui punti di maggiore turbolenza e quindi di maggior consumo è senz'altro da raccomandare.



On new boat is necessary to apply a primer according to the material. On old antifouling it is necessary to sand in order to remove the exhausted superficial layer, executed to humid, to avoid dust that can be dangerous for the operator. Use the personal instruments of protection, gloves and mask. On unknown old antifouling apply one layer of FONDO PER ANTIVEGETATIVE. Apply the antifouling by brush or roller, also the application by spray is possible, with more attention to the personal instruments of protection. Apply the suggested quantity of antifouling, a smaller amount may injure the protection time. Two layers are always necessary, plus a third on turbulence parts.

Quantità di antivegetativa - quantity of antifouling

La tabella indica la quantità in litri di antivegetativa che occorre per la carena della vostra barca. La lunghezza della barca in metri va intesa fuori tutto. Per i motoscafi le quantità sono maggiori poiché, a parità di lunghezza, hanno una superficie di carena maggiore. I litri indicati sono necessari per applicare due mani di antivegetativa non diluita, condizione indispensabile per la buona riuscita del lavoro.

The table indicates the quantity in litres of BRAVA antifouling necessary for your boat.

It indicates the quantity for the application of two coats of undiluted antifouling, that is very important to obtain a perfect protection for a season. Size means: boat size in metres.

m.	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	1,4	1,9	2,3	2,9	3,5	4,2	4,9	5,7	6,5	7,5	8,4	9,5	10,5	11,7
	1,6	2,3	3,2	4,1	5,1	6,2	7,5	8,7	10	11,3	12,6	14,1	15,5	17



Eliche, assi, piedi motore e flaps

La preparazione della superficie di eliche ed assi è fondamentale per la buona tenuta del ciclo di verniciatura. La superficie deve essere perfettamente sgrassata con un detergente emulsionabile (ad esempio un detersivo domestico molto abrasivo), in modo tale da solubilizzare l'unto ed il grasso e renderlo poi asportabile con abbondanti risciacqui di acqua dolce. E' da evitare l'uso di solventi o diluenti per la pulizia. Per l'elica è molto importante anche carteggiare con carta abrasiva n.80/120 per provocare piccole incisioni che ne migliorano l'adesività. Applicare una mano di "Primer eliche" e far seguire due mani di "Antivegetativa per eliche" a distanza di almeno 24 ore, meglio se 48, una dall'altra. Attendere almeno due giorni prima del varo.



RYLARD SUPERSMALTO



Smalto monocomponente di alta qualità

Smalto fine ad alto spessore formulato per resistere alle forti sollecitazioni dell'ambiente marino sia per imbarcazioni in legno che in ferro ed in vetroresina previa applicazione dell'apposito primer. Eccellenti doti estetiche ad ottime prestazioni di durata e resistenza in ambiente marino.

One pack high quality marine enamel

It is a top quality one-component enamel with outstanding flow and gloss. Special top coat for yacht topsides and decks.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry: **6 h.**

resa / coverage : **12 mq/lt**
riverniciabile / overcoating: **12 h.**



ROYAL RYLARD



Smalto poliuretano bicomponente

Smalto poliuretano bicomponente di elevata brillantezza e resistenza all'ambiente marino, studiato per le imbarcazioni in vetroresina. Aderisce direttamente sul gel-coat pulito, sgrassato e privo di ogni traccia di distaccanti. Si può applicare a pennello, a spruzzo o a rullo.

Two pack polyurethane enamel

Two pack polyurethane enamel, with high gloss retention and good resistance to the marine environment.

diluyente / thinner: **"PER POLIURETANICI"**
essiccazione al tatto / touch dry: **4 h.**

resa / coverage : **12 mq/lt**
riverniciabile / overcoating: **12 h.**



SMALTO NAVALE



Smalto brillante marino

Lo SMALTO NAVALE è uno smalto a base di resine alchidiche, studiato per resistere alle sollecitazioni dell'ambiente marino. Ottimo anche per tutti gli usi domestici, per esterno ed interno.

Gloss marine enamel

It is a gloss paint based on alkyd resins . It withstands weather conditions in marine environments.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry: **6 h.**

resa / coverage : **12 mq/lt**
riverniciabile / overcoating: **24 h.**



SMALTO ALTE TEMPERATURE



Smalto resistente alle alte temperature

Smalto silconico per la protezione del ferro resistente a temperature elevate (600° alluminio, 450° nero, 400° bianco e marrone). Si applica sul ferro pulito senza l'applicazione di altri fondi. Applicarne non più di 1-2 mani per non creare una pellicola troppo spessa.

High temperature resistant enamel

Anticorrosive and protective paint, silicone resin made, for metals, with a resistance to very high temperatures: 600°C. aluminium, 450°C. black, 400°C. white and brown.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry: **1 h.**

resa / coverage : **10/15 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**



SMALTO GOMMONI



Smalto monocomponente per gommoni

Smalto monocomponente per gommoni e tele gommate di qualsiasi materiale, elastico e resistente agli agenti atmosferici ed al salino. Si applica direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi.

Rubberboat enamel

Rubber boats enamel extremely elastic, directly applicable on rubber, PVC, hypalon, after smoothing and washing.

diluyente / thinner: **"PER GOMMONI"**
essiccazione al tatto / touch dry: **2 h.**

resa / coverage : **6 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **6 h.**



SMALTO ANTISDRUCCIOLO



Smalto monocomponente antisdrucciolo

Smalto bianco calpestabile, a pellicola dura, addizionato di microsferiche che conferisce al supporto un effetto antisdrucciolo. Granulometria fine. Si può applicare su qualsiasi superficie previa l'applicazione di primer adeguato. Applicare una o due mani

One pack antiskid enamel

It is a one pack antiskid enamel, available in white, to be applied on deck, floor and stair, on specific primers.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry: **6 h.**

resa / coverage : **12 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**



ADDITIVO ANTISDRUCCIOLO



Additivo antisdrucciolo per smalti e vernici

Additivo antisdrucciolo, a granulometria fine, da aggiungere in misura del 2 - 7% in peso a qualsiasi smalto o vernice BRAVA, sia mono che bicomponente. Su prodotti bicomponenti aggiungere solo dopo aver miscelato i due componenti fra loro.

Antiskid additive for enamels and varnishes

Additive to be added on any BRAVA enamel or varnishes from 2 to 7% in weight, to obtain an antiskid surface.

diluyente / thinner: -
essiccazione al tatto / touch dry: -

resa / coverage : -
riverniciabilità / overcoating: -

Le finiture mono e bicomponenti - one and two pack finishes

Per la finitura di fiancate in vetroresina è senz'altro da suggerire il ciclo bicomponente con l'applicazione a finire dello smalto "ROYAL RYLARD" poliuretano.

Il ciclo bicomponente assicura migliori risultati in assoluto in termini di durezza, lucidità, durata e resistenza del film di pittura.

Procedere alla stuccatura di eventuali imperfezioni con "STUCCO EPOSSIDICO", carteggiare finemente il fondo così ottenuto, sciacquare e lasciare asciugare, applicare una o due mani di "FONDO POLIURETANICO" e due mani di smalto "ROYAL RYLARD" carteggiando finemente tra una mano e l'altra. L'applicazione del ciclo bicomponente può avvenire anche a pennello date le ottime caratteristiche di dilatazione dello smalto "ROYAL RYLARD".



Il ciclo monocomponente, che prevede l'applicazione a finire del "SUPERSMALTO RYLARD", è da suggerire su imbarcazioni in legno o in tutti i casi dove la semplicità di lavoro e l'economicità finale sono ritenuti importanti.

In questo caso procedere come sopra descritto ed utilizzare come stucco STUCCO RA 47 ed il SOTTOFONDO SATINATO quale fondo livellante. Se si applica il ciclo monocomponente direttamente su vetroresina bisogna far precedere una mano di "PRIMER PER VETRORESINA" per assicurarne l'adesione.

For the polyester top-side finish, the two pack ROYAL RYLARD enamel is suggested. This system grant glossiness, hardness and durability of the painting film.

Use STUCCO EPOSSIDICO for little imperfections, and STUCCO ULTRALEGGERO for big filling jobs.

ROYAL RYLARD application is even suggested by brush, however the spray finish gives a better aesthetic result.

On wood and steel surfaces the one pack system grant the elasticity we need.

Use STUCCO RA 47 as filler and SOTTOFONDO SATINATO as undercoat, apply 2 coats by brush of SUPERSMALTO RYLARD as top coat.

For one pack enamels or undercoats applications on polyester, apply one coat of PRIMER PER VETRORESINA in order to assure the adhesion.



LA BARCA DI VETRORESINA - POLYESTER BOAT

	PRIMER primer	n. mani n. coats	FONDO undercoat	n. mani n. coats	FINITURA top coat	n. mani n. coats
<u>carena</u> - bottom	Primer vtr	1			antifouling	2
<u>fiancate</u> - topsides ciclo monocomponente	Primer vtr	1	Sottofondo s.	1	Supersmalto	2
<u>fiancate</u> - topsides ciclo bicomponente			Fondo poliur.		Royal Rylard	2/3

Il gommone - the inflatable



Per riverniciare un gommone è indispensabile innanzitutto un perfetto sgrassaggio della superficie con detergenti idrosolubili. E' importante ripetere più volte questa operazione al fine di eliminare il più possibile tracce di sostanze grasse che impedirebbero l'adesione della pittura. Carteggiare quindi accuratamente la superficie con carta abrasiva n.100/120 e rimuovere la polvere con straccio umido. Durante la carteggiatura fare attenzione a non eccedere per non rovinare il tessuto gommato. Applicare a pennello due mani di "SMALTO PER GOMMONI" con il gommone gonfio ma non in pressione. E' da sconsigliare l'applicazione a spruzzo. Attendere almeno 48 ore prima di varare.

Le stesse regole per l'applicazione dello "SMALTO PER GOMMONI" valgono per "ANTIVEGETATIVA PER GOMMONI" che si può applicare anche direttamente sull'antivegetativa applicata la stagione precedente.

An accurate cleaning with a specific detergent is very important. Repeat it many times in order to eliminate all fat and dust traces that may prevent the adhesion of the paint. Gently sand the surface with sand-paper n.100/120 and remove the powder with an humid rag.

Apply by brush two layers of SMALTO PER GOMMONI, on half pressure inflatable. Spray application is not suggested. Wait at least 48 hours before launching.

Use the same rules for the application of ANTIVEGETATIVA PER GOMMONI that can be even directly applied on the previous season antifouling.



TEAK OIL



Olivo per teak a base di olio di jojoba

Prodotto a base di olio di jojoba, non forma pellicola, chiude le porosità del legno rendendolo impermeabile all'acqua e allo sporco. Ridona al teak il suo colore naturale e ne previene lo sbiancamento. Non danneggia né tinge le altre parti della barca.

Teak oil jojoba based

Jojoba oil based teak oil, penetrates in wood fibres, does not create a film, so the surface remains clean and non slippery, but protected from weather and dust.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
 applicazione seconda mano / second coat: **min. 8 h.**

resa / coverage : **8 mq/lt**

OLIO PER TEAK SENZA SOLVENTI



Olivo per teak all'acqua

E' un trattamento per il teak, a base di una miscela speciale di olii, priva di solventi, idoneo a reintegrare gli olii naturali dispersi nel tempo e mantenere il teak protetto e nutrito. Non emana cattivi odori e non danneggia i sigillanti. Ottimo come olio di ripristino per vecchie vernici.

Teak oil solvent free

It is a teak treatment, water based, to replace natural oils removed by weathering. It is a special blend to be used on unpainted wood surfaces indoors and outdoors, or to renew old varnished surfaces.

diluyente / thinner: **acqua / water**
 applicazione seconda mano / second coat: **12 h.**

resa / coverage : **10/15 mq/lt**

SBIANCANTE PER LEGNO



Sbiancante per teak e legni pregiati

E' l'ideale per togliere al legno ed alle coperte in teak il grigio dovuto agli agenti atmosferici senza ricorrere a carteggiatura. Non danneggia i sigillanti e le superfici in VTR, verniciate o smaltate. Si applica a pennello e si risciacqua con acqua dopo alcuni minuti.

Teak restorer

Restores old teak removing the grey colour and giving again the original colour of new teak. Does not attack rubbers, plastics, fibreglass, paints and it's safe on wood. Apply diluted with fresh water and brush. Leave for at least 15/20 minutes and rinse off with water.

diluyente / thinner: **acqua / water**

EPOFIBRA



Resina epossidica per legno

E' una resina epossidica fluida, priva di solventi, atta a penetrare in profondità nelle fibre del legno, si usa per riconsolidare legni deteriorati o per impermeabilizzare e proteggere il nuovo. Aggiunandola con gli ADDITIVI si ottengono stucchi strutturali, stucchi extraleggeri o colle.

Solvent free epoxy resin

It is a solvent-free epoxy resin, with a fluidity such as to penetrate into wood fibre to reconsolidate damaged woods.

diluyente / thinner: -
 essiccazione al tatto / touch dry: **2 h.**

resa / coverage : **6/9 mq/lt**
 riverniciabilità / overcoating: **min 10 h max 36 h.**

RESINA EPOSSIDICA



Resina epossidica multiuso

E' una resina epossidica fluida, priva di solventi usata per lavori di riparazione o prevenzione dall'osmosi su scafi in vetroresina, per risanare, incollare e proteggere il legno in ambiente marino. Consente spessori elevati, ottima adesione e resistenza all'umidità.

Solvent free epoxy compound

Two pack clear solventless barrier coat used for repair work or to prevent osmosis on fibreglass and to restore or protect wood.

diluyente / thinner: -
 essiccazione al tatto / touch dry: **2 h.**

resa / coverage : **12 mq/lt**
 riverniciabilità / overcoating: **min 6 h max 36 h.**

ADDITIVI



Microsfere

Additivo microsfere cave da aggiungere, fino al 100% in volume, alle resine epossidiche per ottenere stucchi ultraleggeri.
glass bubbles, to be added maximum 100% in volume to epoxy resins, to obtain an extralight putty

Microfibre

Additivo microfibre di vetro da aggiungere, fino al 150% in volume, alle resine epossidiche per ottenere stucchi strutturali e colle.
micro fibres, to be added maximum 150% in volume to epoxy resins, to obtain a structural putty or a glue.

SVERNICIATORE NAUTICO



Sverniciatore all'acqua per antivegetative

Aiuta a rimuovere le antivegetative dalla carena con la massima efficacia e rapidità. Grazie alla sua particolare formulazione a base acquosa e l'assenza di solventi non brucia se viene in contatto con la pelle, e si può adoperare anche in locali chiusi. Non intacca il gel-coat.

Antifouling remover water based

It helps removing antifouling paints from the bottom of your boat without damage for gel-coat. This product is based on harmless solvent-free raw materials.

diluyente / thinner: **acqua / water**

resa / coverage : **1 mq/lt**

La coperta in teak - teak deck

Le parti in teak della barca necessitano di cure attente e cadenzate nel tempo. Una o due volte l'anno sarà necessario pulire il teak con detergenti specifici, risciacquare abbondantemente e lasciare asciugare. Se sono presenti macchie o parti annerite schiarire con SBIANCANTE PER TEAK, lasciare agire e risciacquare spazzolando con abbondante acqua.

Sul teak pulito ed asciutto applicare due mani di TEAK OIL, o a piacere OLIO PER TEAK SENZA SOLVENTI, a pennello, straccio o tampone.

Evitare di applicare mani eccessivamente abbondanti di TEAK OIL allo scopo di preservare i sigillanti dei comenti.

To protect your teak deck you can apply two coats of TEAK OIL on a dry surface, after a good cleaning. This teak oil is based on jojoba oil, a natural oil with exceptional penetration and waterproofing properties. It can be even chosen OLIO PER TEAK SENZA SOLVENTI, a solvent free water based teak oil. On grey teak apply the teak restorer SBIANCANTE PER TEAK by brush and rinse it off after some minutes.



Impregnare ed incollare il legno - epoxy on wood

Con EPOFIBRA si possono eseguire molteplici lavori di restauro dell'imbarcazione in legno. Su scafi a fasciame s fibrato si applica il prodotto su tutto lo scafo, mescolandolo con l'additivo MICROSFERE o con segatura di legno per compensare le parti mancanti, o per incollare eventuali tasselli aggiunti. Se si desidera incrementare la resistenza di alcune parti in legno si applica EPOFIBRA sulla parte, si sovrappone un foglio di tessuto di vetro, precedentemente tagliato della misura occorrente, avendo cura di eliminare ogni bolla d'aria con un rullino frangibolle, si applica una ulteriore mano di resina.

Per incollare qualsiasi tipo di materiale, aggiungere nuove parti in legno, fissare accessori in coperta ecc. mescolare MICROFIBRE a EPOFIBRA già catalizzato, realizzando una pastella della densità desiderata. La sovrapposizione di più mani di EPOFIBRA deve avvenire quando la resina risulta essere ancora appiccicosa, e toccandola con un dito rimane l'impronta digitale, inoltre le superfici all'esterno trattate con EPOFIBRA devono necessariamente essere riverniciate con ROYAL RYLARD, colorato o trasparente oppure con altri smalti monocomponenti o antivegetative previa una mano di PRIMER VETRORESINA su EPOFIBRA sciacquata e carteggiata.

With EPOFIBRA multiple jobs of restoration on wooden boat can be executed. On damaged hulls it can be applied mixed with MICROSFERE additive in order to compensate lacking parts. To increase the resistance of the wood, apply EPOFIBRA on the part, apply then a fiberglass sheet and then a second coat of resin. As glue for all type of material, to fix new accessories etc. ad MICROFIBRE to EPOFIBRA already catalyzed, realizing one gel of the wished density. Remember that a second coat of EPOFIBRA must be applied when the resin is still sticky, and touching it with a finger, the digital print remains in.



Contro l'osmosi

Quando l'acqua riesce a superare lo strato del gel-coat e penetra nel laminato, si presenta il problema dell'osmosi. L'osmosi si manifesta con delle bolle (blistering) di diametro fino a 20 millimetri, piene di un liquido con forte odore di acido acetico. E' opportuno l'aiuto di uno specialista che sappia giudicare se ci si trovi davvero in presenza di osmosi. Il tecnico potrà decidere di effettuare una riparazione solo nei punti più colpiti, tuttavia l'esperienza dimostra che il blistering può essere trattato con successo solo se il vecchio gel-coat viene interamente rimosso. Sconsigliamo vivamente di fare questo lavoro da soli, meglio rivolgersi ad un cantiere. Ci sono tre metodi principali usati per asportare il gel-coat, il disco abrasivo, la pistola ad aria calda e raschietto e la sabbiatura o piallatura, che è il sistema maggiormente usato dai cantieri. Dopo la rimozione del gel-coat è fondamentale il lavaggio a pressione

con acqua dolce per rimuovere ogni traccia di sale e di altre sostanze solubili rimaste sulla superficie. A questo punto la parte più importante: bisogna lasciare asciugare lo scafo per eliminare ogni traccia di umidità dal laminato. Con l'apposito strumento si verifica l'effettivo grado di umidità dello scafo. Applicare

una prima mano di "RESINA EPOSSIDICA" a pennello solo negli avvallamenti delle bolle che necessitano di stuccatura; lasciare asciugare da 4 a 12 ore e applicare una seconda mano su tutta la superficie. Stuccare dove è necessario con STUCCO EPOSSIDICO. Il giorno successivo si possono carteggiare le stuccature ed applicare le mani successive di isolamento. Sono necessarie ancora tre mani di RESINA che possono essere applicate a distanza minima di 5 ore e massima di 24 ore. Il tempo per la sovrapposizione dipende dalla temperatura dell'aria. Durante l'applicazione e la reticolazione la temperatura deve essere tra 15°C minimo e 25°C massimo e l'umidità inferiore al 60%. E' ideale la sovrapposizione quando il film applicato precedentemente è ancora "appiccicoso". Il metodo migliore di applicazione è il rullo a pelo corto che consente spessori di almeno 100/120 microns per mano (totale 3 mani = 300 microns). Dopo 48 ore dall'ultima mano di RESINA si può procedere alla finitura come se lo scafo fosse nuovo: PRIMER PER VETRORESINA e l'antivegetativa preferita.

COME PREVENIRE L'OSMOSI

Per ottenere una buona protezione dall'osmosi è necessario isolare la vetroresina dall'umidità possibilmente quando la barca è nuova, cioè prima di applicare l'antivegetativa.

E' importante isolare la vetroresina esternamente (per la parte che sta sotto l'acqua, l'opera viva) con due-tre mani di RESINA EPOSSIDICA, dopo aver carteggiato il gel-coat (senza rimuoverlo) per levare i residui di distaccanti usati durante la costruzione.



FONDO PER ANTIVEGETATIVE



Fondo isolante al clorocaucciù

E' una pittura isolante, ad alto spessore, che serve come fondo per scafi in legno o metallo e per ottenere un perfetto isolamento dall'acqua in carena, applicandone 4 o 5 mani. Applicato in una mano su vecchie antivegetative elimina potenziali problemi di incompatibilità.

Chlorinated rubber barrier coat

This barrier coat owing to its thickness is suitable for wood and metals, and to seal of old antifouling paints.

diluyente / thinner: **"PERANTIVEGETATIVE"**
essiccazione al tatto / touch dry: **6 h.**

resa / coverage : **8 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **24 h.**

SOTTOFONDO SATINATO



Sottosmalto monocomponente

Fondo sottosmalto sintetico formulato per eliminare piccole imperfezioni prima della finitura con il SUPERSMALTO RYLARD. Facilmente carteggiabile è dotato di una pienezza e di una opacità tali da renderlo fondo ideale all'applicazione degli smalti monocomponenti.

One pack undercoat for enamel

Used with monocompound paint systems to eliminate small imperfection before finishing.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry: **6 h.**

resa / coverage : **12 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**

FONDO EPOSSIDICO



Fondo isolante epossidico

Fondo epossidico a due componenti ad altissimo potere isolante per carene in metallo, in vetroresina o in altro materiale. Nell'opera viva è necessario applicare uno spessore di 250 microns; nell'opera morta, usato come fondo di preparazione, due mani sono sufficienti.

Epoxy two-pack barrier coat

Two-pack epoxy barrier coat with high waterproofing power. It can be used on all types of material on the recommended primer.

diluyente / thinner: **"PER EPOSSIDICI"**
essiccazione al tatto / touch dry: **6 h.**

resa / coverage : **6 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **24 h.**

FONDO POLIURETANICO



Fondo per smalto poliuretano

Viene utilizzato nei cicli poliuretano o epossidico/poliuretano per preparare la superficie all'applicazione dello smalto poliuretano ROYAL RYLARD. Ha il vantaggio di essere facilmente carteggiabile e di colore bianco.

Polyurethane undercoat

Used with polyurethane or polyurethane/epoxy paint systems, such as ROYAL RYLARD, to eliminate small imperfections before finishing. It has the advantage of being white and easy to sand.

diluyente / thinner: **"PER POLIURETANICI"**
essiccazione al tatto / touch dry: **6 h.**

resa / coverage : **8 mq/lt**
riverniciabilità / overcoating: **12 h.**

STUCCO R.A. 47



Sintetico a rasare

Stucco sintetico monocomponente a rasare per eliminare le piccole imperfezioni su legno e ferro, di pasta morbida e plastica, di facile applicazione a spatola, resistente all'esterno, elastica e carteggiabile. Applicare su superfici pulite ed asciutte.

Sinthetic one pack filler

Sinthetic air dry filler made with alkid resin and drying oils, with high adhesivity, elasticity and filling power.

diluyente / thinner: -
riverniciabilità / overcoating: **24 h.**

essiccazione al tatto / touch dry: **4 h.**
carteggiabile / sandable: **24 h.**

STUCCO EPOSSIDICO



Stucco epossidico bicomponente

Stucco epossidico di facile carteggiabilità per eliminare piccole e grosse imperfezioni della superficie sopra e sotto la linea di galleggiamento. Il suo colore bianco ne facilita la ricopertura. Le sue ottime doti di impermeabilità lo rendono particolarmente adatto ad applicazioni in carena.

Two pack epoxy filler

Two pack epoxy filler used for the repair of small and large imperfections above and below the waterline

diluyente / thinner: -
riverniciabilità / overcoating: **min 24 h. max 48 h.**

essiccazione al tatto / touch dry: **4 h.**
carteggiabile / sandable: **12 h.**

STUCCO ULTRALEGGERO



Stucco epossidico ultraleggero

Stucco epossidico ultraleggero di facile carteggiabilità per eliminare medio/grosse imperfezioni della superficie sopra e sotto la linea di galleggiamento. Peso specifico 0,6.

Two pack extralight epoxy filler

Two pack epoxy extralight filler used for the repair of medium and large imperfections above and below the waterline. Specific weight: 0.6

diluyente / thinner: -
riverniciabilità / overcoating: **min 24 h. max 48 h.**

essiccazione al tatto / touch dry: **4 h.**
carteggiabile / sandable: **12 h.**

Il fondo - undercoat


I Fondi, o mani intermedie, assolvono l'importantissimo compito di assicurare la protezione al supporto ed in particolare forniscono alla carena il necessario isolamento dall'acqua. In opera morta, invece, preparano al meglio la superficie alle mani di finitura.

Lo spessore delle mani di fondo è particolarmente importante per le carene in metallo dove non deve essere inferiore ai 300-400 microns. In questo caso applicare sulla carena già trattata con gli appositi primer 3-4 mani di "FONDO PER ANTIVEGETATIVE".


Su carene in legno si può ottenere un buon isolamento applicando 3-4 mani di "FONDO PER ANTIVEGETATIVE". In alternativa procedere all'impregnazione e all'isolamento con 4 mani di "EPOFIBRA", applicando poi una mano di "PRIMER PER VETRORESINA" prima dell'antivegetativa.

The undercoats, or intermediate layers, has the important task to assure the protection to the support and in particular they provide the necessary isolation to the keel from the water. The thickness of the undercoat film is particularly important on metal keel, where at least 300-400 microns are necessary. In this case, on proper primer, apply 3-4 layers of FONDO PER ANTIVEGETATIVE.

On wood keels a good isolation can be obtained with 3-4 layers of FONDO PER ANTIVEGETATIVE applied on 2-3 coats of RYLARD VG 61 or IMPREGNANTE. The impregnation and the isolation can even be provided with 4 layers of EPOFIBRA. On them apply one layer of PRIMER PER VETRORESINA before the antifouling.



Quantità di fondo - quantity of undercoat



La tabella indica la quantità in litri di fondo occorrente per la carena della vostra barca, per applicare le mani consigliate di prodotto.

The table indicates the amount in litres of undercoats necessary for the keel of your boat, in order to apply the suggested number of coats.

QUANTITA' DI FONDO - UNDERCOAT QUANTITY

metri	Fondo antivegetative 1 mano / 1 coat		Resina epossidica 3 mani / 3 coats	
5	0,8	0,9	1,8	2,1
6	1,1	1,3	2,5	3,1
7	1,3	1,8	3,1	4,2
8	1,7	2,3	3,9	5,5
9	2	2,9	4,6	6,9
10	2,4	3,5	5,6	8,3
11	2,8	4,3	6,6	9,9
12	3,2	5	7,6	11,6
13	3,7	5,7	8,7	13,3
14	4,3	6,5	9,9	15,1
15	4,8	7,2	11,2	16,8

La succatura - filling

La stuccatura serve per riparare e livellare la superficie eliminando tutte le imperfezioni presenti prima di procedere alla verniciatura. Gli stucchi devono sempre essere applicati dopo i primers e quindi ricoperti con più mani di fondo prima di applicare le finiture.

In caso di applicazione di STUCCO RA 47 in forte spessore è necessaria l'applicazione in più riprese attendendo l'essiccazione tra una ripresa e l'altra. In carena è necessario applicare sempre STUCCO EPOSSIDICO o STUCCO ULTRALEGGERO, più resistente ed impermeabile all'acqua.

In order to repair and to level the surface before proceeding to the paint job it may need a filler.

Fillers always must be applied after the primers and covered with undercoats before the finish coats application.

For STUCCO RA 47 high thickness application, it is necessary to apply it in more thin coats.

In keels always apply STUCCO EPOSSIDICO or STUCCO ULTRALEGGERO, as their waterproof properties.

Stuccare le fiancate filling the topsides

Stuccare la carena filling the bottom

	forti spessori high thickness	rasature finish off	forti spessori high thickness	rasature finish off
legno wood	Stucco RA 47 a più riprese	St. RA 47	Stucco leggero o Stucco RA47	St. epox o St. RA47
vetroresina polyester	Stucco leggero	St. epox	Stucco leggero	St. epox
metallo metal	Stucco leggero	St. epox	Stucco leggero	St. epox



PRIMER PER VETRORESINA



Primer per vetroresina e plastica

Primer da applicare su gel-coat nuovo (e su fondi bicomponenti) e su qualsiasi supporto in plastica. Serve per migliorare l'adesione di pitture antivegetative sul gel-coat, o su fondi epossidici come RESINA EPOSSIDICA antiosmosi. Applicare in una sola mano.

Fiberglass primer

Primer to be applied on new fiberglass (and on two pack barrier coats) to improve adhesion of antifouling and enamels.

diluyente / thinner: **nitro**
essiccazione al tatto / touch dry: **1/2 h.**

resa / coverage : **10 mq/lt**
riverniciabilita' / overcoating: **4 h.**

PRIMER PER ELICHE



Primer per eliche, piedi, flaps e per parti in metallo

E' la prima mano da applicare su eliche, assi, piedi motore e flaps prima di applicare l'ANTIVEGETATIVA per eliche. Si applica, quale aggrappante, su qualsiasi metallo prima dell'applicazione della finitura.

Primer for propellers, stern drives, flaps and metal parts

It is the first coat to be applied on propeller and stern drive before applying the antifouling and on any metal part before the top coat.

diluyente / thinner: **"PERANTIVEGETATIVE"**
essiccazione al tatto / touch dry: **1/2 h.**

resa / coverage : **10 mq/lt**
riverniciabilita' / overcoating: **6 h.**

PRIMER PER METALLI



Primer epossidico per metalli

E' un primer epossidico a due componenti di ancoraggio e anticorrosivo per tutti i metalli (alluminio, acciaio, bronzo ecc.) ed in generale per ogni tipo di supporto compresa la vetroresina. Serve come base per cicli epossidici a due componenti (bulbi, scafi in alluminio o acciaio).

Epoxy primer

First anti-corrosive high-adhesion coat for aluminium, steel and bronze. Also used as a first coat in two-pack epoxy systems, on propellers and on gel-coat.

diluyente / thinner: **"PEREPOSSIDICI"**
essiccazione al tatto / touch dry: **4 h.**

resa / coverage : **9 mq/lt**
riverniciabilita' / overcoating: **12 h.**

ANTIRUGGINE OLEOFENOLICA



Antiruggine oleofenolica

Antiruggine di tipo tradizionale di massima qualità. E' infatti l'unione di un composto dello zinco con il veicolo linolegnofenolico che assicura una perfetta impermeabilità unita ad un'efficace azione anticorrosiva. Sovraverniciare con qualsiasi smalto monocomponente.

Zinc and oil based antirust

Zinc and oil based primer for use on iron and steel, quick drying non toxic. It is the best first-coat protection for exterior iron.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry: **1 h.**

resa / coverage : **12 mq/lt**
riverniciabilita' / overcoating: **24 h.**

GALVAZETA



Zincatura a freddo

Zincatura a pennello monocomponente che unisce una protezione attiva catodica del ferro ad una rapida essiccazione. Può essere usata quale antiruggine di fondo o come prodotto a finire in più mani; è sovraverniciabile con qualsiasi smalto. Tinta grigio zinco. Peso specifico 2,48.

Zinc based metal primer

A quick drying high performance zinc metal primer to be used on all ferrous metals. Zinc grey.

diluyente / thinner: **acquaragia sintetica / white spirit**
essiccazione al tatto / touch dry: **40 min.**

resa / coverage : **12 mq/lt**
riverniciabilita' / overcoating: **8 h.**

Preparare le superfici - surfaces preparation

La superficie in vetroresina da verniciare deve essere perfettamente sgrassata e pulita. E' importante rimuovere con detersivi emulsionabili tutte le tracce di unto o distaccanti, quali cere o paraffine, che possano essere presenti sullo scafo. Sciacquare abbondantemente.

Per migliorare ulteriormente l'adesività può essere eseguita una leggera carteggiatura. Applicare una sola mano di PRIMER PER VETRORESINA, senza incrociare le pennellate e senza cercare di ottenere una superficie omogenea. Uno strato eccessivo può compromettere l'adesione e creare problemi di distacco.

Le superfici in alluminio deve essere pulita ed abrasivata.

Procedere innanzitutto allo sgrassaggio con detersivi idrosolubili e risciacquare abbondantemente con acqua dolce. Proseguire con la abrasivazione della superficie al fine di ottenere il massimo dell'adesione. Il metodo migliore per eliminare impurità o l'ossido è la sabbatura, se non è possibile, può andare bene una discatura con dischi a grana grossa in modo da ottenere una superficie ruvida. Applicare quindi una mano di PRIMER EPOSSIDICO sulla superficie ben asciutta.

The polyester part to be painted must be perfectly degreased and cleaned.

Remove all waxes or paraffin that may be on the hull. In order to improve the adhesion a light sand may be executed.

Apply one single layer of PRIMER PER VETRORESINA E PLASTICA, a second layer can compromise the adhesion and create separation problems.

It's very important a good cleaning and sanding action on the aluminium surface to be painted, with specific water based cleaning products and sand paper. Apply therefore one hand of PRIMER EPOSSIDICO on dry surface.

Apply the top coat after 12 h.


I colori degli smalti - enamels colours



Royal Rylard




bianco 100



grigio 112



azzurro 109



avorio 111



blu 107



verde 106



rosso 104



Rylard Supersmalto



bianco 13



arancio 3



avana 10



azzurro 9



rosso 4



marrone 5



blu 7




grigio 12



nero 8



verde 6



avorio 11



bianco satinato



giallo 1



dorato 2



Smalto Navale




bianco 101



grigio 408



azzurro 91



nero 102



blu scuro 93



verde 94



rosso 98



Smalto Gommoni



bianco



arancio



rosso



grigio




nero



Smalto Alte Temperature



bianco 400° C.



alluminio 600° C.



marrone 400° C.



nero opaco 450° C.

I colori riportati in questa cartella sono da considerarsi indicativi / the colours shown in this chart should be considered indicative

Le vernici - varnishes



Rylard VG 63



lucida - glossy



satinata - satin



VG 66



lucida - glossy



Rylard VG 62 fast



lucida - glossy



satinata - satin



VG 64



lucida - glossy

I colori riportati in questa cartella sono da considerarsi indicativi / the colours shown in this chart should be considered indicative

I colori delle antivegetative - antifouling colours



Rylard Racing



bianco extra



Energy



bianco extra



azzurmarina



azzurro




blu



nero



Mercury



bianco ghiaccio



azzurro



blu



rosso



nero



Supertropical



bianco extra



azzurro



blu




rosso



nero



Paranza




bianco ghiaccio



blu



rosso



nero



Antivegetativa per Gommoni



bianco



grigio



nero



trasparente



Antivegetativa per Eliche



bianco




grigio



grigio scuro



nero



trasparente

I colori riportati in questa cartella sono da considerarsi indicativi / the colours shown in this chart should be considered indicative

Le tonalità del legno - wood colours



Rylard Impregnante



incolore



larice



castagno



teak



douglas



mogano



noce antico



noce



palissandro



verde

I colori riportati in questa cartella sono da considerarsi indicativi / the colours shown in this chart should be considered indicative



North America

Llewellyn Supply Company

507 N. Figueroa St.
90744 Wilmington - California
Tel. 800-423-9800
Fax 310-518-1480
www.lsupplyco.com

Rejuvenation Woodworks Inc.

300 West Woodward Ave.
32726 Lake Eustis - Florida
Tel. 352-267-2838
rba1900@hotmail.com
www.rejuvenationwoodworks.com

Europe

Råseglarhuset AB

Råseglarhuset, Skeppsholmen
111 49 Stockholm - Sweden
Tel. 08-611 82 92
Fax 08-611 02 15
www.segelshoppen.se

Båtvårdsvarvet

Svineviken 222
473 95 Henån - Sweden
Tel. 0304-593 06
Fax. 0304-595 80

Asdal Trading AS

Asdal,
4824 Bjorbekk - Norway
Tel. 370 96500
Fax 370 95023
www.asdal-trading.com

Classic Marine Service

Gamla Hamnsvagen 31,
68600 Jakobstad - Finland
Tel. +358 6 723 12 10
info@jakobstadsbatvarv.multi.fi
www.jakobstadsbatvarv.multi.fi

Voland Int. Ship Service

Veldzichtweg 12
3851 SH Ermelo - Nederland
Tel +31 (0) 341-559389
Fax: +31 (0) 341-552859
www.voland.nl

Suncolor SA

Via d'Argine
6930 Bedano - Switzerland
Tel. 091 945 50 39
Fax.091 945 50 42

Marine Service Rinaldi

4, quai Antoine 1er
98000 Principauté de Monaco
Tel +377 93301619
Fax: +377 93504932

A. Andreou & Co.


49 Pireos St. Moshato
18346 Athens - Greece
Tel +30 210 4828452
Fax +30 210 48 10 925
www.aandreou.gr

C.E.F. Trading Co. Ltd

Spencer Hill 12,
Marsa - Malta
Tel: +356 21 23 6732
Fax: +356 21 22 0340
www.ceftrading.com

Deka Marin a.s.

Port marina
34890 Istanbul - Turkey
Tel +90 216 5112121
Fax: +90 216 5112122
www.dekamarine.com



02/11



B.R.A.V.A.
Basso Ryland Azienda Vernici Affini S.r.l.
Via Parodi 284 a - 16010 CERANESI (GENOVA) ITALY
Tel. (+39) 010.782.864 Fax (+39) 010.783.091
www.brava.it www.rylard.com info@brava.it