



RASANTE CEMENTIZIO



Rasante a base cementizia

contenente ,extenders e cariche selezionate, additivi atti a conferire ottima lavorabilita', adesione e resistenza finale. Di colore grigio, in polvere per la rasatura di pareti interne ed esterne con possibilita' di inserimento di rete d'armatura sottile tipo cappotto.

Modalita' d'applicazione

con rete d'armatura Sten una spatola dentata da 5-6 mm lavorando dall'alto in basso.



Sulla rasatura fresca, applicare la RETE sovrapponendo i teli di almeno 5 cm. Allettarla completamente eliminando pieghe e rigonfiamenti.

Sulla superficie asciutta, rasare con uno strato sottile di **RASANTE CEMENTIZIO 15891001** per ottenere la massima resistenza del sistema.



Per supporti con presenza di microfessurazioni, applicare prima del ciclo sopra descritto il **FISSATIVO A SOLVENTE45881000**.



Procedere quindi all'applicazione del **RASANTE CEMENTIZIO 15891001**, con rete d'armatura



Fratazzare bene la superficie finale per ottenere l'effetto civile e **lasciare asciugare per 24 ore. Lasciare stagionare 20 -30 gg** prima di procedere al ciclo di verniciatura desiderato.



SCHEDE TECNICHE RASANTE CEMENTIZIO 15891001

Rasante a base cementizia grigio in polvere per la rasatura di pareti interne ed esterne con possibilita' di inserimento di rete d'armatura sottile tipo cappotto

Composizione: a base cementizia, extenders e cariche selezionate, additivi atti a conferire ottima lavorabilita', adesione e resistenza finale

Caratteristiche tecniche: Granulometria 0.3 mm Temperatura d'impiego da +5°C a +35°C Acqua da aggiungere c.ca 22% in peso (c.ca 5,5 litri d'acqua per ogni sacco da 25Kg)

Tempo di lavorabilita' dopo l'impasto: c.ca 2 ore (a 20°C e 65% U.R.)

Consumo consigliato: c.ca 1,8 Kg/mq/mm di spessore (secondo le condizioni del supporto)

Colore: Grigio

Preparazione dei supporti: il supporto deve essere stagionato, asciutto, esente da parti friabili o sfarinanti. Eventuali polveri o parti incoerenti andranno asportate mediante spazzolatura e/o idrolavaggio.

Preparazione dell'impasto: miscelare il prodotto con circa il 22% d'acqua pulita utilizzando un'agitatore meccanico. (Per ogni sacco da 25 Kg aggiungere c.ca 5,5 litri di acqua) Attendere 10 minuti circa prima di procedere all'applicazione. Utilizzare l'impasto entro 2ore.

Modalita' d'applicazione: Applicare il prodotto utilizzando spatola d'acciaio inox. Dove e' necessario regolarizzare il supporto applicare una seconda mano In caso di supporto molto assorbente, inumidire preventivamente la superficie da trattare. Se il prodotto viene rifinito con frattazzo di spugna, si ottiene una superficie tipo civile. **Avvertenze:** Stoccare il prodotto in luogo fresco e asciutto, al riparo dal sole e dalle intemperie Non applicare sotto il sole battente o con temperature inferiori a +5°C o superiori a +32°C. **Confezione:** Kg. 25

VOCI DI CAPITOLATO

Rasante antiritiro a finitura civile, **RASANTE CEMENTIZIO MAXMEYER**

QUANTUM, a base di speciali leganti idraulici modificati, cariche inerti selezionate e speciali additivi da applicare a frattazzo d'acciaio e da rifinire a frattazzo di spugna. Adatto all'impiego su cls quale uniformante di getti facciavista sia nuovi che ripristinati e come riempitivo di alveoli e microfessurazioni A Lire Il mq. esclusa preparazione.